

# RESINA MICRO

## ZUSAMMENSETZUNG

RESINA MICRO ist ein Polymerharz auf Acrylbasis in Dispersion, hergestellt aus organischen Polymeren. Es verleiht den Produkten des Mikroement-Systems Haftung, Härte und Verarbeitbarkeit.

## ANWENDUNGEN

RESINA MICRO wurde für das Anmischen mit der gesamten Palette der Zweikomponenten-Mikrozemente entwickelt.

## EIGENSCHAFTEN

- Härte.
- Auf Wasserbasis.
- Verhält sich in der Mischung mit den SATINE-Pigmenten einwandfrei.
- Verarbeitbarkeit.

## SICHERHEIT UND HYGIENE

RESINA MICRO ist unter normalen Handhabungsbedingungen weder giftig noch gefährlich noch brennbar. Eine Verwendung ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen wird empfohlen, lediglich die gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften sind einzuhalten.

## LIEFERFORM



**Kanister à 5 l**  
**Palette 1,15 × 1,15 m: 144 Stück**

## TECHNISCHE DATEN

| Parameter                        | Ergebnis                        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Aussehen:                        | Weißer Flüssigkeit              |
| Verarbeitungszeit der Mischung:  | 3-5 h                           |
| Spezifisches Gewicht:            | 1,01 ± 0,05 kg/l                |
| Viskosität:                      | 4 ± 3 PO                        |
| Feststoffgehalt (Volumen):       | 24 ± 1                          |
| Feststoffgehalt (Gewicht):       | 27 ± 1                          |
| Ungefähre Ergiebigkeit pro Lage: | Je nach Verwendung des Produkts |

## ANWENDUNGSHINWEISE

### Mischungsverhältnis je nach verwendetem Produkt

- **Mikrozement Fino:** 1 kg Pulver auf ca. 0,250-0,350 ml Harz.
- **Mikrozement Grob:** 1 kg Pulver auf ca. 0,250-0,350 ml Harz.

Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Arbeitssystem oder Gewohnheiten kann das Produkt hinsichtlich Trocknung, Härte, Verarbeitbarkeit und Körnung an den Wunsch des Kunden angepasst werden.

### Anmischen

In einem sauberen Kunststoffbehälter wird Komponente A (fest: Mikroement, im Verhältnis je nach Körnung) nach und nach in Komponente B (flüssig: Resina Micro) gegeben, mit einem langsam laufenden mechanischen Rührer (300 bis 500 U/min) über mehr als 3 Minuten.

Etwa **10 Minuten** ruhen lassen.

Erneut länger als 2 Minuten rühren, bis eine homogene, klumpenfreie Paste gewährleistet ist.

## LAGERUNG

Im Originalgebinde **zwischen 5 und 40 °C** lagern. Nicht länger als **zwölf Monate** lagern.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: [info@satine.es](mailto:info@satine.es)