

RESINA MICRO

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η RESINA MICRO είναι πολυμερική ρητίνη ακρυλικής φύσης σε διασπορά, με βάση οργανικά πολυμερή. Προσδίδει πρόσφυση, σκληρότητα και εργασιμότητα στα προϊόντα του Συστήματος Μικροτσιμέντου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η RESINA MICRO έχει αναπτυχθεί για την προετοιμασία και την ανάμιξη με ολόκληρη τη γκάμα των διασυστατικών μικροτσιμέντων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Σκληρότητα.
- Με βάση το νερό.
- Συμπεριφέρεται άριστα στο μείγμα με τις χρωστικές SATINE.
- Εργασιμότητα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Η RESINA MICRO δεν είναι τοξική, επικίνδυνη ή εύφλεκτη υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού. Συνιστάται η χρήση της χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, με μόνη τήρηση των νομοθετικών διατάξεων για την ασφάλεια στην εργασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Δοχείο 5 l
Παλέτα 1,15 x 1,15 m: 144 τεμάχια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Όψη:	Υγρό λευκού χρώματος
Χρόνος ζωής του μείγματος:	3-5 ώρες
Ειδικό βάρος:	1,01 ± 0,05 kg/l
Ιξώδες:	4 ± 3 PO
Στερεά κατ' όγκο:	24 ± 1
Στερεά κατά βάρος:	27 ± 1
Κατά προσέγγιση απόδοση ανά στρώση:	Ανάλογα με τη χρήση του προϊόντος

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναλογία ανάμιξης ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιείται

- **Μικροτσιμέντο Fino:** 1 kg σκόνης περίπου ανά 0,250-0,350 ml ρητίνης.
- **Χονδρόκοκκο μικροτσιμέντο:** 1 kg σκόνης περίπου ανά 0,250-0,350 ml ρητίνης.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το σύστημα εργασίας ή τις συνθήκες, το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί ως προς το στέγνωμα, τη σκληρότητα, την εργασιμότητα και την κοκκομετρία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη.

Παρασκευή του μείγματος

Σε καθαρό πλαστικό δοχείο, προσθέστε σταδιακά το συστατικό Α (στερεό: Μικροτσιμέντο, με την αναλογία ανάλογα με την κοκκομετρία) στο συστατικό Β (υγρό: Resina Micro), με μηχανικό αναδευτήρα χαμηλών στροφών (300 έως 500 σ.α.λ.) για περισσότερο από 3 λεπτά.

Αφήστε να ηρεμήσει περίπου **10 λεπτά**.

Αναμείξτε ξανά για περισσότερο από 2 λεπτά, μέχρι να προκύψει ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται **μεταξύ 5 και 40 °C** στην αρχική συσκευασία. Να μην αποθηκεύεται για περισσότερο από **δώδεκα μήνες**.