RESINA MICRO

KOOSTUMUS

RESINA MICRO on dispersiossa oleva akryylipohjainen polymeerihartsi, jonka perustana ovat orgaaniset polymeerit. Se parantaa mikrosementtijärjestelmän tuotteiden tarttuvuutta, kovuutta ja työstettävyyttä.

KÄYTTÖKOHTEET

RESINA MICRO on kehitetty valmisteltavaksi ja sekoitettavaksi kaikkien kaksikomponenttisten mikrosementtien kanssa.

OMINAISUUDET

- Kovuus.
- Vesipohjainen.
- Toimii erinomaisesti sekoitettuna SATINE-pigmenttien kanssa.
- Levitettävyys.

TURVALLISUUS JA HYGIENIA

RESINA MICRO ei ole myrkyllinen, vaarallinen eikä tulenarka tavanomaisissa käsittelyolosuhteissa. Sitä suositellaan käytettäväksi ilman erityisiä turvatoimia, noudattamalla ainoastaan lakisääteisiä työterveysmääräyksiä.

TOIMITUSMUOTO



5 litran kanisteri

Lava 1,15 × 1,15 m: 144 kpl

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Tulos
Ulkonäkö:	Valkoinen neste
Seoksen käyttöaika:	3-5 h
Ominaispaino:	1,01 ± 0,05 kg/l
Viskositeetti:	4 ± 3 PO
Kiintoaine tilavuudesta:	24 ± 1
Kiintoaine painosta:	27 ± 1
Likimääräinen riittoisuus kerrosta kohti:	Tuotteen käytön mukaan

KÄYTTÖOHJE

Sekoitussuhde käytettävän tuotteen mukaan

- **Fino-mikrosementti:** 1 kg jauhetta ja noin 0,250-0,350 ml hartsia.
- **Karkea mikrosementti:** 1 kg jauhetta ja noin 0,250-0,350 ml hartsia.

Lämpötilasta, kosteudesta, työtavasta tai tottumuksista riippuen tuotteen kuivumista, kovuutta, työstettävyyttä ja raekokoa voidaan mukauttaa asiakkaan toiveiden mukaan.

Seoksen valmistus

Lisää puhtaaseen muoviastiaan vähitellen komponentti A (kiinteä: mikrosementti, raekoon mukaan ilmoitetussa suhteessa) komponenttiin B (neste, Resina Micro) ja sekoita matalakierroksisella mekaanisella sekoittimella (**300–500 r/min**) yli 3 minuutin ajan.

Anna seoksen levätä noin **10 minuuttia**.

Sekoita uudelleen yli 2 minuutin ajan, kunnes massa on tasaista ja paakutonta.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alkuperäispakkauksessa **5–40 °C:n välillä**. Älä säilytä yli **kahtatoista kuukautta**.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es