

RESINA MICRO

COMPOSITION

La **RESINA MICRO** est une résine polymère de nature acrylique en dispersion, à base de polymères organiques. Elle apporte adhérence, dureté et maniabilité aux produits du Système Microciment.

APPLICATIONS

La **RESINA MICRO** est développée pour la préparation et le mélange avec toute la gamme des Microciments bicomposants.

PROPRIÉTÉS

- Dureté.
- À base d'eau.
- Se comporte parfaitement dans le mélange avec les pigments SATINE.
- Facilité d'application.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

La **RESINA MICRO** n'est ni toxique, ni dangereuse, ni inflammable dans des conditions normales de manipulation. Une utilisation sans mesures de sécurité particulières est recommandée, uniquement dans le respect des règles légales de santé au travail.

PRÉSENTATION



Bidon de 5 L
Palette de 1,15 × 1,15 m : 144 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Résultat
Aspect :	Liquide de couleur blanche
Durée de vie du mélange :	3-5 h
Poids spécifique :	1,01 ± 0,05 kg/l
Viscosité :	4 ± 3 PO
Extrait sec en volume :	24 ± 1
Extrait sec en poids :	27 ± 1
Rendement approx. par couche :	Selon l'utilisation du produit

MODE D'EMPLOI

Rapport de mélange selon le produit utilisé

- **Microciment Fino** : 1 kg de poudre pour env. 0,250-0,350 ml de résine.
- **Microciment Gros** : 1 kg de poudre pour env. 0,250-0,350 ml de résine.

Selon la température, l'humidité, le système de travail ou les habitudes, le produit peut être adapté en termes de séchage, de dureté, de maniabilité et de granulométrie au goût du client.

Préparation du mélange

Dans un récipient en plastique propre, ajouter peu à peu le composant A (solide : Microciment, dans le rapport selon la granulométrie) au composant B (liquide : Resina Micro), à l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (**300 à 500 tr/min**) pendant plus de 3 minutes.

Laisser reposer environ **10 minutes**.

Remuer à nouveau pendant plus de 2 minutes, jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.

STOCKAGE

Doit être conservée **entre 5 et 40 °C** dans son emballage d'origine. Ne pas la stocker plus de **douze mois**.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

SATINESTONE - Zone industrielle Carabona - C/ Coure nº 16, 18 et 20 - 12530 Burriana - Castellón - ESPAGNE Tél. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail : info@satine.es