satine
satine.com

TEKNISK DATABLAD

RESINA MICRO

SAMMENSETNING

RESINA MICRO er en polymerharpiks av akrylnatur i dispersjon, basert på organiske polymerer. Den gir heft, hardhet og bearbeidbarhet til produktene i Mikrosement-systemet.

ANVENDELSER

RESINA MICRO er utviklet for klargjøring og blanding med hele utvalget av tokomponents mikrosement.

EGENSKAPER

- Hardhet.
- Vannbasert.
- Fungerer utmerket i blanding med SATINE-pigmentene.
- Anvendbarhet.

SIKKERHET OG HYGIENE

RESINA MICRO er ikke giftig, farlig eller brannfarlig under normale håndteringsforhold. Det anbefales å bruke produktet uten spesielle sikkerhetstiltak, kun i samsvar med gjeldende lovfestede regler for arbeidshelse.

UTFØRELSE



Dunk på 5 L

Pall på 1,15 × 1,15 m: 144 enheter

TEKNISKE EGENSKAPER

Egenskap	Resultat
Utseende:	Hvit væske
Brukstid for blandingen:	3-5 t
Egenvekt:	1,01 ± 0,05 kg/l
Viskositet:	4 ± 3 PO
Faststoff i volum:	24 ± 1
Faststoff i vekt:	27 ± 1
Ca. dekning per strøk:	Avhengig av bruken av produktet

BRUKSANVISNING

Blandingsforhold avhengig av produktet som brukes

- **Mikrosement Fino:** 1 kg pulver per 0,250-0,350 ml harpiks ca.
- **Mikrosement Grov:** 1 kg pulver per 0,250-0,350 ml harpiks ca.

Avhengig av temperatur, fuktighet, arbeidssystem eller vaner kan produktet tilpasses med hensyn til tørking, hardhet, bearbeidbarhet og kornstørrelse etter kundens ønske.

Klargjøring av blandingen

I en ren plastbeholder tilsettes komponent A (fast: Mikrosement, i angitt blandingsforhold avhengig av kornstørrelse) gradvis til komponent B (flytende: Resina Micro), ved hjelp av en mekanisk visp med lavt turtall (**300 til 500 o/min**) i mer enn 3 minutter.

La det hvile i ca. **10 minutter**.

Rør om igjen i mer enn 2 minutter, til man har en ensartet masse uten klumper.

OPPBEVARING

Skal oppbevares **mellom 5 og 40 °C** i originalemballasjen. Må ikke lagres i mer enn **tolv måneder**.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es