satine
satine.com

TECHNISCH BLAD

RESINA MICRO

SAMENSTELLING

RESINA MICRO is een polymere hars van acrylaardige aard in dispersie, op basis van organische polymeren. Geeft de producten van het Microcementsysteem hechting, hardheid en verwerkbaarheid.

TOEPASSINGEN

RESINA MICRO is ontwikkeld voor de bereiding en menging met het volledige assortiment tweecomponenten microcement.

EIGENSCHAPPEN

- Hardheid.
- Op waterbasis.
- Gedraagt zich perfect in het mengsel met de SATINE-pigmenten.
- Toepasbaarheid.

VEILIGHEID EN HYGIËNE

RESINA MICRO is niet giftig, gevaarlijk of ontvlambaar onder normale hanteringsomstandigheden. Gebruik zonder bijzondere veiligheidsmaatregelen wordt aanbevolen, alleen met inachtneming van de wettelijke arbeidsgezondheidsvoorschriften.

LEVERINGSVORM



Jerrycan van 5 L

Pallet van 1,15 × 1,15 m: 144 stuks

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Kenmerk	Resultaat
Uiterlijk:	Witte vloeistof
Verwerkingstijd van het mengsel:	3-5 h
Soortelijk gewicht:	1,01 ± 0,05 kg/l
Viscositeit:	4 ± 3 PO
Vaste stof (volume):	24 ± 1
Vaste stof (gewicht):	27 ± 1
Rendement ca. per laag:	Afhankelijk van het gebruik van het product

GEBRUIKSAANWIJZING

Mengverhouding afhankelijk van het gebruikte product

- **Microcement Fino:** 1 kg poeder op ca. 0,250-0,350 ml hars.
- **Microcement Grof:** 1 kg poeder op ca. 0,250-0,350 ml hars.

Afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid, het werksysteem of de gewoonten kan het product qua droging, hardheid, verwerkbaarheid en korrelgrootte worden aangepast aan de wensen van de klant.

Bereiding van het mengsel

In een schone kunststof emmer wordt component A (vast: Microcement, in de verhouding die voor de korrelgrootte is aangegeven) beetje bij beetje toegevoegd aan component B (vloeibaar: Resina Micro), met behulp van een mechanische roerder op laag toerental (**300 tot 500 omw/min**) gedurende meer dan 3 minuten.

Laat het mengsel ongeveer **10 minuten** rusten.

Roer opnieuw gedurende meer dan 2 minuten, tot een homogene pasta zonder klonten is verkregen.

OPSLAG

Bewaren **tussen 5 en 40 °C** in de originele verpakking. Niet langer dan **twaalf maanden** opslaan.

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es