satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

# RESINA MICRO

## COMPOSIÇÃO

RESINA MICRO é uma resina polimérica de natureza acrílica em dispersão, à base de polímeros orgânicos. Proporciona aderência, dureza e trabalhabilidade aos produtos do Sistema Microcemento.

## APLICAÇÕES

RESINA MICRO foi desenvolvida para a preparação e mistura com toda a gama de Microcementos Bicomponentes.

## PROPRIEDADES

- Dureza.
- À base de água.
- Comporta-se perfeitamente na mistura com os pigmentos SATINE.
- Aplicabilidade.

## SEGURANÇA E HIGIENE

RESINA MICRO não é tóxica, perigosa nem inflamável em condições normais de manuseamento. Recomenda-se a utilização sem medidas especiais de segurança, apenas com as normas legais de saúde no trabalho.

## APRESENTAÇÃO




**Garrafão de 5 L**

**Palete de 1,15 × 1,15 m: 144 unidades**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Conceito | Resultado |
|---|---|
| **Aspeto:** | Líquido de cor branca |
| **Tempo de vida da mistura:** | 3-5 h |
| **Peso específico:** | 1,01 ± 0,05 kg/l |
| **Viscosidade:** | 4 ± 3 PO |
| **Sólidos em volume:** | 24 ± 1 |
| **Sólidos em peso:** | 27 ± 1 |
| **Rendimento aprox. por demão:** | Conforme a utilização do produto |

## MODO DE UTILIZAÇÃO

Relação de mistura conforme o produto utilizado
- Microcemento Fino: 1 kg de pó para 0,250-0,350 ml de resina aprox.
- Microcemento Grueso: 1 kg de pó para 0,250-0,350 ml de resina aprox.

Conforme a temperatura, a humidade, o sistema de trabalho ou os hábitos, pode adaptar-se o produto em termos de secagem, dureza, trabalhabilidade e granulometria ao gosto do cliente.

Preparação da mistura Num recipiente de plástico limpo, adicionar pouco a pouco o componente A (sólido: Microcemento, na proporção conforme a granulometria) ao componente B (líquido: Resina Micro), com a ajuda de um agitador mecânico de baixas rotações (300 a 500 r.p.m.) durante mais de 3 minutos.

Deixar repousar cerca de 10 minutos.

Agitar novamente durante mais de 2 minutos, até garantir uma pasta homogénea e sem grumos.

## ARMAZENAMENTO

Deve conservar-se entre 5 e 40 °C na embalagem original. Não armazenar durante mais de doze meses.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es