

RESINA MICRO

COMPOZIȚIE

RESINA MICRO este o rășină polimerică de natură acrilică în dispersie, pe bază de polimeri organici. Conferă aderență, duritate și prelucrabilitate produselor Sistemului Microciment.

APLICAȚII

RESINA MICRO a fost dezvoltată pentru prepararea și amestecarea cu întreaga gamă de microciment bicomponent.

PROPRIETĂȚI

- Duritate.
- Pe bază de apă.
- Se comportă perfect în amestec cu pigmenții SATINE.
- Prelucrabilitate.

SIGURANȚĂ ȘI IGIENĂ

RESINA MICRO nu este toxică, periculoasă sau inflamabilă în condiții normale de manipulare. Se recomandă utilizarea fără măsuri speciale de siguranță, cu respectarea exclusivă a normelor legale de securitate și sănătate în muncă.

AMBALAJ



Canistră de 5 l
Palet 1,15 x 1,15 m: 144 unități

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Rezultat
Aspect:	Lichid de culoare albă
Timp de utilizare a amestecului:	3-5 h
Greutate specifică:	1,01 ± 0,05 kg/l
Vâscozitate:	4 ± 3 PO
Solide în volum:	24 ± 1
Solide în greutate:	27 ± 1
Randament aprox. pe strat:	În funcție de utilizarea produsului

MOD DE UTILIZARE

Raport de amestec în funcție de produsul utilizat

- **Microciment Fino:** 1 kg de pulbere la aprox. 0,250-0,350 ml de rășină.
- **Microciment Grosier:** 1 kg de pulbere la aprox. 0,250-0,350 ml de rășină.

În funcție de temperatură, umiditate, sistemul de lucru sau obiceiuri, produsul poate fi adaptat în ceea ce privește uscarea, duritatea, prelucrabilitatea și granulația, conform preferințelor clientului.

Prepararea amestecului

Într-un recipient de plastic curat, se adaugă treptat componenta A (solidă: Microciment, în raportul corespunzător granulației) în componenta B (lichidă: Resina Micro), cu un agitator mecanic de turație mică (**între 300 și 500 rot/min**) timp de peste 3 minute.

Se lasă să se odihnească aproximativ **10 minute**.

Se amestecă din nou timp de peste 2 minute, până se obține o pastă omogenă, fără cocoloașe.

DEPOZITARE

Se păstrează **între 5 și 40 °C** în ambalajul original. A nu se depozita mai mult de **douăsprezece luni**.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es