# RESINA MICRO

## BİLEŞİM

**RESINA MICRO**, organik polimerlere dayalı, dispersiyon halinde akrilik yapıda bir polimerik reçinedir. Mikroçimento Sistemi ürünlerine yapışma, sertlik ve işlenebilirlik kazandırır.

## UYGULAMALAR

RESINA MICRO, İki Bileşenli Mikroçimento serisinin tamamıyla hazırlık ve karışım için geliştirilmiştir.

## ÖZELLİKLER

- Sertlik.
- Su bazlıdır.
- SATINE pigmentleriyle karışımda mükemmel performans gösterir.
- Uygulanabilirlik.

## GÜVENLİK VE HİJYEN

RESINA MICRO, normal kullanım koşullarında toksik, tehlikeli veya yanıcı değildir. Özel güvenlik önlemleri olmadan, yalnızca yasal iş sağlığı kurallarına uyularak kullanılması tavsiye edilir.

## AMBALAJ




**5 L'lik bidon**

**Palet 1,15 × 1,15 m: 144 adet**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Parametre | Sonuç |
|---|---|
| **Görünüm:** | Beyaz renkli sıvı |
| **Karışımın kullanım ömrü:** | 3-5 saat |
| **Özgül ağırlık:** | 1,01 ± 0,05 kg/l |
| **Viskozite:** | 4 ± 3 PO |
| **Hacimce katı madde:** | 24 ± 1 |
| **Ağırlıkça katı madde:** | 27 ± 1 |
| **Kat başına yaklaşık verim:** | Ürünün kullanımına göre |

## KULLANIM ŞEKLİ

### Kullanılan ürüne göre karışım oranı

- **Fino mikroçimento:** 1 kg toz için yaklaşık 0,250-0,350 ml reçine.
- **Kalın mikroçimento:** 1 kg toz için yaklaşık 0,250-0,350 ml reçine.

Sıcaklığa, neme, çalışma sistemine veya alışkanlıklara göre ürün; kuruma, sertlik, işlenebilirlik ve granülometri açısından müşterinin zevkine uyarlanabilir.

### Karışımın hazırlanması

Temiz bir plastik kapta, A bileşeni (katı: Mikroçimento, granülometriye göre belirtilen oranda) yavaş yavaş B bileşenine (sıvı, Resina Micro) eklenir; düşük devirli mekanik bir karıştırıcı (**300 ile 500 dev/dk**) yardımıyla 3 dakikadan uzun süre karıştırılır.

Yaklaşık **10 dakika** dinlendirilir.

Homojen ve topaksız bir macun elde edilene kadar 2 dakikadan uzun süre yeniden karıştırılır.

## SAKLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında **5 ile 40 °C arasında** saklanmalıdır. **On iki aydan** uzun süre depolanmamalıdır.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es