satine
satine.com

技术数据表

RESINA MICRO

组成

RESINA MICRO 是一种以有机聚合物为基础的分散型丙烯酸聚合物树脂。它为微水泥系统产品提供附着力、硬度和施工性。

应用

RESINA MICRO 专为与全系列双组分微水泥配制混合而开发。

性能

- 硬度。
- 水性。
- 与 SATINE 颜料混合时表现优异。
- 易施工。

安全与卫生

RESINA MICRO 在正常操作条件下无毒、不危险且不易燃。建议使用时无需采取特殊安全措施，只需遵守法定的职业卫生规定。

包装规格



5 L 塑料桶

托盘 1,15 × 1,15 m：144 件

技术特性

项目	结果
外观：	白色液体
混合物可使用时间：	3-5 h
比重：	1,01 ± 0,05 kg/l
粘度：	4 ± 3 PO
体积固体含量：	24 ± 1
重量固体含量：	27 ± 1
每遍近似涂布率：	取决于产品用途

使用方法

混合比例取决于所用产品
- Microcemento Fino：1 kg 粉末配约 0,250-0,350 ml 树脂。
- Microcemento Grueso：1 kg 粉末配约 0,250-0,350 ml 树脂。

可根据温度、湿度、施工系统或习惯，按客户喜好调整产品的干燥、硬度、施工性和粒径。

混合准备 在清洁的塑料容器中，使用低速机械搅拌器（300 至 500 r.p.m.），将 A 组分（固体：微水泥，比例取决于粒径）逐渐加入 B 组分（液体：Resina Micro），搅拌超过 3 分钟。

静置约 10 分钟。

再次搅拌超过 2 分钟，确保浆料均匀且无结块。

储存

应在原包装内于 5 至 40 °C 储存。储存时间不得超过十二个月。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es