

RESINA PRESS

ΣΥΝΘΕΣΗ

RESINA PRESS είναι ένα συνδετικό υλικό σε υδατική διασπορά, χωρίς οργανικούς διαλύτες και ασφαλτικά προϊόντα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

RESINA PRESS έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία επιφανειών, ιδίως για την ενίσχυση υποστρωμάτων που το απαιτούν. Επιπλέον βελτιστοποιεί την αγκύρωση ή τη συμπύκνωση των υποστρωμάτων και αυξάνει σημαντικά την αντοχή του προϊόντος σε κάμψη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

RESINA PRESS δεν είναι **τοξικό, επικίνδυνο ούτε εύφλεκτο** υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού.

Συνιστάται η χρήση χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας· ισχύουν μόνο οι νομικοί κανόνες για την ασφάλεια στην εργασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο των 5 l

Παλέτα: 1,15 x 1,15 – 144 τεμάχια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος στους 20 °C:	1,03-1,06 g/cm ³
Πυκνότητα:	0,98 g/cm ³
pH:	4,0
Χρώμα:	Γαλακτώδες
Στερεό υπόλειμμα:	21 %

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία **μεταξύ 5 και 40 °C**. Να μην αποθηκεύεται για περισσότερο από **δώδεκα μήνες**.

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ.

Ανάλογα με την πορώδη φύση, τη φύση και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος, καθώς και τις απαιτήσεις του προϊόντος φινιρίσματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί **ανέπαφο ή αραιωμένο 1:1** με νερό βρύσης.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es