

RESINA PRESS

COMPOSICIÓN

RESINA PRESS es un ligante en dispersión acuosa, exento de disolventes orgánicos y de productos bituminosos.

APLICACIONES

RESINA PRESS está desarrollada para la preparación de superficies, especialmente concebida para consolidar los soportes que lo requieran. También para optimizar el anclaje o compactación de soportes y aumentar considerablemente la flexotracción del producto.

SEGURIDAD E HIGIENE

RESINA PRESS no es tóxica, peligrosa ni inflamable, en condiciones normales de manipulación.

Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

PRESENTACIÓN

Garrafa de: 5 L

Palé de: 1,15 x 1,15 - 144 ud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico a 20 °C:	1,03-1,06 g/cm ³
Densidad:	0,98 g/cm ³
pH:	4,0
Color:	Lechoso
Contenido en sólidos:	21 %

ALMACENAJE

Debe ser conservado **entre 5 y 40 °C** en su envase original. No almacenarlo más de **doce meses**.

DILUCIÓN

PRODUCTO AL USO.

Según la porosidad, naturaleza y características del soporte, así como requerimientos del producto de acabado, se puede usar **puro o diluido 1/1** con agua corriente.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es