技术数据表

RESINA PRESS

组成

RESINA PRESS 是一种水分散型粘结剂，不含有机溶剂及沥青类产品。

应用

RESINA PRESS 为表面准备而开发，专用于加固有此需求的基层，也用于改善基层的锚固或密实度，并显著提高产品的抗折抗拉性能。

技术特性

20 °C 时比重：	1,03-1,06 g/cm^3
密度：	0,98 g/cm^3
pH:	4,0
颜色：	乳状
固体含量：	21 %

安全与卫生

RESINA PRESS 在正常操作条件下无毒、不危险且不易燃。

建议使用时无需采取特殊安全措施，只需遵守法定的职业卫生规定。

储存

应在原包装内于 5 至 40 °C 储存。储存时间不得超过十二个月。

包装规格

塑料桶：**5 L**

托盘：**1,15 x 1,15 - 144** 件。

稀释

即用型产品。

根据基层孔隙率、性质和特性，以及饰面产品的要求，可直接使用，或用自来水以 1/1 稀释。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es