RÚSTICO MONOCOMPONENTE

التطبيق

يحسب كمية ماء الخلط، يؤدي استخدام سائل أقل (خلط متماسك) إلى تشطيب أكثر نعومة وفائق الدقة بعد اللاك، دون تموجات لونية وشديد المقاومة؛ أما الخليط الأكثر سيولة فينتج تأثيرًا مخطّطًا قليلًا وأكثر ريفية ومقاومًا في الوقت نفسه.

بحسب درجة الحرارة والرطوبة ونظام العمل أو الممارسات المعتادة، يمكن تكييف المنتج من حيث الجفاف والصلابة وقابلية التشغيل والتدرج الحبيبي حسب رغبة العميل.

الاستهلاك

الاستهلاك التقريبي:
من 0,3 إلى 0,6 kg لكل طبقة ولكل) m2بحسب السطح).

احتياطات خاصة

يحتوي هذا المنتج على الأسمنت. تجنب ملامسته للعينين والجلد واستنشاق الغبار. استخدم قفازات مطاطية ونظارات واقية. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا يُطبّق المنتج عند درجة حرارة جو أقل من 5 °C أو أعلى من 30 °C.

يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقًا للوائح القانونية السارية.

التعبئة



دلو بوزن **20 kg**
منصة تضم **36** وحدة

المنتج

قواعد من الكوارتز الميكروني عالية المقاومة للتشطيبات التجارية أو الصناعية أو أعمال تنسيق الحدائق. التصاق فائق. قابلية تشغيل وصلابة ممتازتان بفضل مزيج من راتنجات الجيل الأحدث المطوّرة حصريًا للمنتجات التي تصنعها SATINE.

الوصف

عجينة أساسها الأسمنت لكسوة الأرضيات والجدران.

الاستخدامات

- لتجديد الأرضيات القائمة أو استبدال الموكيت.
- يمكن تطبيقه على الأرضيات والجدران بفضل التصاقه العالي.
- يلتصق بالقواعد المتينة ذات الخشونة المناسبة.
- يمكن تطبيقه في الداخل والخارج.
- متاح بمجموعة واسعة من الألوان.

المزايا

- مقاومة عالية للتآكل.
- غير منفذ للماء والشحوم والزيوت.
- مقاومة ميكانيكية عالية.
- ثابت أمام الأشعة فوق البنفسجية.

مجال التطبيق

- مناسب لكسوة وتزيين الأسطح الرأسية والأفقية، خصوصًا في الأماكن التجارية والصناعية والحدائق وغيرها.
- الكسوات الخزفية في الحمامات والمطابخ.
- مناسب للمسابح بنظام) Varnish Poolانظر ورقة البيانات الفنية).
- النظام مناسب للأرضيات ذات التدفئة الأرضية، شريطة تنفيذ التركيب مع وسائل الحماية المعتمدة وملاط الأساس ذاتي التسوية الملائم، بحيث لا تنتقل مشكلات التشقق إلى الطبقات الخارجية وبالتالي إلى النظام.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

satine
satine.com

الخصائص

البند	النتيجة
النوع:	Rústico بورسلاني
المظهر:	مسحوق أبيض
الكثافة الظاهرية للمسحوق:	1.500 kg/m^3
الكثافة الظاهرية بعد التصلب:	) 2.100 kg/m3النظام)
عمر الخليط:	7 ساعات
الزمن المفتوح:	2 ساعة
أقصى حجم للركام:	1 mm
المقاومات الميكانيكية **(:EN 1015-11)**	
الضغط بعد **28** يومًا:	> 55 N/mm^2
الانحناء بعد **28** يومًا:	) 15 N/mm2 <النظام)
الالتصاق بالخرسانة:	بعد 28 يومًا: 1 N/mm2
أقصى سماكة للتطبيق لكل طبقة:	من 0,2 إلى 0,5 mm لكل طبقة
رد الفعل تجاه الحريق **(:EN 13501-1)**	A1
التعبئة:	20 kg أحادي المكوّن (للخلط بماء الصنبور)
الخلط مع السائل:	حتى الحصول على عجينة متجانسة ((% 28 ±

التأثير بعد التطبيق



الحفظ

12 شهرًا من تاريخ التصنيع، في العبوة الأصلية المغلقة، بعيدًا عن العوامل الجوية والرطوبة.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es