RUSTIKK ENKOMPONENT

PRODUKT

Baser med mikroniserte kvartser med høy motstandsdyktighet til finisher av kommersiell, industriell eller hagetype. **Ekstrem hefteevne.** Utmerket bearbeidbarhet og hardhet takket være en kombinasjon av siste generasjons harpikser utviklet eksklusivt for produkter produsert av SATINE.

BESKRIVELSE

Sementbasert pasta til belegg av gulv og vegger.

BRUK

- Til renovering av eksisterende gulv eller som erstatning for tepper.
- Kan påføres både på gulv og vegger på grunn av den store heftevnen.
- Fester seg til faste underlag med grov overflate.
- Kan brukes både innendørs og utendørs.
- Tilgjengelig i et bredt fargespekter.

FORDELER

- Stor slitestyrke.
- Tett mot vann, fett og oljer.
- Høy mekanisk motstandsdyktighet.
- Stabilt mot ultrafiolette stråler.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Egnet til belegg og dekorasjon av vertikale og horisontale flater i hovedsakelig kommersielle og industrielle rom, hageanlegg osv.
- Keramiske belegg på bad og kjøkken.
- Egnet for svømmebasseng med Varnish Pool-systemet (se teknisk datablad).
- Systemet er egnet for gulv med gulvvarme, forutsatt at installasjonen er utført med godkjente beskyttelser og passende selvutjevnende baselag av mørtel, slik at de ikke overfører sprekkdannelser til de ytre lagene og dermed til systemet.

PÅFØRING

Avhengig av vannblandingen oppnås det med mindre væske (kompakt blanding) en jevnere og ekstra fin finish etter lakkering, uten skyeffekt og svært motstandsdyktig; med en tynnere blanding oppnås en litt stripete og mer rustikk, men samtidig motstandsdyktig effekt.

Avhengig av temperatur, fuktighet, arbeidssystem eller vaner kan produktet tilpasses med hensyn til tørking, hardhet, bearbeidbarhet og kornstørrelse etter kundens ønske.

FORBRUK

Forbruket er omtrent:

0,3 til 0,6 kg per lag og m^2 (avhengig av underlag).

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER

Dette produktet inneholder sement. Unngå kontakt med øyne og hud, samt innånding av støv. Bruk **gummihansker og vernebriller**. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktet må ikke påføres ved en romtemperatur **under 5 °C eller over 30 °C**.

Tomme emballasjer skal kasseres i samsvar med gjeldende regelverk.

LEVERINGSFORM



Bøtte på 20 kg
Pall med 36 enheter

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

EGENSKAPER

Egenskap	Resultat
Type:	Rustikk porselen
Utseende:	Hvitt pulver
Tilsynelatende densitet, pulver:	1 500 kg/m^3
Tilsynelatende densitet, herdet:	2 100 kg/m^3 (system)
Brukstid for blandingen:	7 timer
Åpen tid:	2 timer
Største tilslagsstørrelse:	1 mm
Mekaniske fasthetsegenskaper (EN 1015-11):	
Trykkfasthet 28 dager:	> 55 N/mm^2
Bøyefasthet 28 dager:	> 15 N/mm^2 (system)
Heft til betong:	28 dager: 1 N/mm^2
Maksimal påføringstykkelse per lag:	0,2 til 0,5 mm per lag
Brannreaksjon (EN 13501-1):	A1
Leveringsform:	20 kg enkomponent (blandes med vanlig springvann)
Blandevæske:	Til man får en ensartet masse (± 28 %)

OPPBEVARING

12 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet.

FINISHEFFEKT



Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es