

RUSTYKALNY MIKROCEMENT JEDNOSKŁADNIKOWY

PRODUKT

Bazy z mikronizowanego kwarcu o wysokiej wytrzymałości do wykończeń o charakterze komercyjnym, przemysłowym lub ogrodowym. **Ekstremalna przyczepność.** Doskonała urabialność i twardość dzięki połączeniu żywic najnowszej generacji opracowanych na wyłączność dla produktów wytwarzanych przez SATINE.

OPIS

Pasta na bazie cementu do pokrywania podłóg i ścian.

ZASTOSOWANIA

- Do renowacji istniejących podłóg lub zastąpienia wykładzin dywanowych.
- Można stosować zarówno na podłogach, jak i na ścianach, dzięki dużej przyczepności.
- Przywiera do stabilnych podłoży o szorstkiej powierzchni.
- Można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Dostępny w szerokiej gamie kolorów.

ZALETY

- Wysoka odporność na ścieranie.
- Nieprzepuszczalny dla wody, tłuszczów i olejów.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- Stabilny pod wpływem promieni ultrafioletowych.

ZAKRES STOSOWANIA

- Nadaje się do pokrywania i wykańczania powierzchni pionowych i poziomych, głównie w obiektach komercyjnych, przemysłowych i ogrodowych itp.
- Okładziny ceramiczne w łazienkach i kuchniach.
- Nadaje się do basenów z systemem Varnish Pool (patrz karta techniczna).
- System nadaje się do ogrzewania podłogowego, pod warunkiem że jego montaż został wykonany z odpowiednimi zatwierdzonymi zabezpieczeniami oraz z użyciem odpowiednich samopoziomujących zapraw podkładowych, aby nie przenosić problemów z pękaniem na warstwę zewnętrzną, a tym samym na system.

APLIKACJA

W zależności od ilości wody w mieszance, przy mniejszej ilości płynu (zarób zwarty) uzyskuje się po lakierowaniu bardziej gładkie, ekstradrobne wykończenie, bez efektu chmurek i bardzo odporne; przy bardziej płynnej mieszance uzyskuje się efekt lekko brudowany i bardziej rustykalny, a zarazem odporny.

W zależności od temperatury, wilgotności, systemu pracy lub przyzwyczajen produkt można dostosować pod względem schnięcia, twardości, łatwości aplikacji i granulacji do preferencji klienta.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około:

od 0,3 do 0,6 kg na warstwę i m² (w zależności od podłoża).

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania pyłu. Stosować **rękawice gumowe i okulary ochronne**. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować produktu w temperaturze otoczenia **poniżej 5 °C ani powyżej 30 °C**.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OPAKOWANIE



Wiadro 20 kg
Paleta 36 sztuk

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CHARAKTERYSTYKA

Parametr	Wynik
Typ:	Rustykalny, porcelanowy
Wygląd:	Biały proszek
Gęstość nasypowa proszku:	1 500 kg/m ³
Gęstość nasypowa po stwardnieniu:	2 100 kg/m ³ (system)
Czas użyteczności mieszanki:	7 godzin
Czas otwarty:	2 godziny
Maksymalny wymiar kruszywa:	1 mm
Wytrzymałości mechaniczne (EN 1015-11):	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	> 55 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:	> 15 N/mm ² (system)
Przyczepność do betonu:	28 dni: 1 N/mm ²
Maksymalna grubość nakładania na warstwę:	od 0,2 do 0,5 mm na warstwę
Reakcja na ogień (EN 13501-1):	A1
Opakowanie:	20 kg jednoskładnikowy (do wymieszania z wodą z kranu)
Woda zarobowa:	Do uzyskania jednolitej pasty (± 28 %)

PRZECCHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią.

UZYSKANY EFEKT



Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es