satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

RÚSTICO MONOCOMPONENTE

PRODUTO

Bases de quartzo micronizado de elevada resistência para acabamentos de tipo comercial, industrial ou ajardinado. Aderência extrema. Excelente trabalhabilidade e dureza graças a uma combinação de resinas de última geração desenvolvidas exclusivamente para produtos fabricados pela SATINE.

DESCRIÇÃO

Pasta à base de cimento para revestir pavimentos e paredes.

UTILIZAÇÕES

- Para renovar pavimentos existentes ou substituir alcatifas.
- Pode aplicar-se tanto em pavimentos como em paredes, dada a sua grande aderência.
- Adere a bases firmes com rugosidade.
- Pode aplicar-se tanto no interior como no exterior.
- Disponível numa ampla gama de cores.

VANTAGENS

- Grande resistência à abrasão.
- Impermeável à água, gordura e óleos.
- Elevada resistência mecânica.
- Estável face aos raios ultravioleta.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Adequado para revestir e decorar paramentos verticais e horizontais de espaços principalmente comerciais, industriais, ajardinados, etc.
- Revestimentos cerâmicos de casas de banho e cozinhas.
- Adequado para piscinas mediante o sistema Varnish Pool (ver ficha técnica).
- O sistema é adequado para pavimentos com aquecimento radiante, desde que a instalação tenha sido realizada com as suas proteções homologadas e com argamassas de base autonivelantes apropriadas, para que não transmitam problemas de fissuração às camadas exteriores e, consequentemente, ao sistema.

APLICAÇÃO

Conforme a mistura de água, com menos líquido (amassadura compacta) consegue-se um acabamento mais liso e extrafino após a lacagem, sem manchas e muito resistente; com uma mistura mais líquida, consegue-se um efeito algo estriado e mais rústico e, ao mesmo tempo, resistente.

Conforme a temperatura, a humidade, o sistema de trabalho ou os hábitos, pode adaptar-se o produto em termos de secagem, dureza, trabalhabilidade e granulometria ao gosto do cliente.

CONSUMO

O consumo é aproximadamente de:

0,3 a 0,6 kg por camada e m2 (conforme o suporte).

PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Este produto contém cimento. Evitar o contacto com os olhos e a pele, bem como a inalação do pó. Utilizar luvas de borracha e óculos de proteção. Manter fora do alcance das crianças.

Não aplicar o produto a uma temperatura ambiente inferior a 5 °C nem superior a 30 °C.

As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a regulamentação legal em vigor.

APRESENTAÇÃO



Balde de 20 kg

Palete de 36 unidades

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

CARACTERÍSTICAS

Conceito	Resultado
Tipo:	Rústico porcelânico
Aspeto:	Pó branco
Densidade aparente em pó:	1.500 kg/m^3
Densidade aparente endurecido:	2.100 kg/m3 (sistema)
Tempo de vida da mistura:	7 horas
Tempo aberto:	2 horas
Dimensão máxima do agregado:	1 mm
Resistências mecânicas (EN 1015-11):	
Compressão aos 28 dias:	> 55 N/mm^2
Flexão aos 28 dias:	> 15 N/mm2 (sistema)
Aderência ao betão:	28 dias: 1 N/mm2
Espessura máxima de aplicação por camada:	0,2 a 0,5 mm por camada
Reação ao fogo (EN 13501-1):	A1
Apresentação:	20 kg monocomponente (para misturar com água da rede)
Mistura líquida:	Até obter uma pasta homogénea (± 28 %)

CONSERVAÇÃO

12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

EFEITO APLICADO



Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es