satine
satine.com

技术数据表

RÚSTICO MONOCOMPONENTE

产品

高强度微粉化石英基料，适用于商业、工业或园林类饰面。附着力极强。采用专为 SATINE 制造产品独家开发的新一代树脂组合，具有优异的施工性和硬度。

说明

用于地面和墙面覆层的水泥基浆料。

用途

- 用于翻新现有地面或替代地毯。
- 由于附着力强，可用于地面及墙面。
- 可附着于坚实且有咬合力的基层。
- 可用于室内和室外。
- 提供丰富的颜色。

优点

- 高耐磨性。
- 防水、防油脂和油。
- 高机械强度。
- 耐紫外线，性能稳定。

应用范围

- 适合主要为商业、工业、园林等空间的垂直和水平表面覆层与装饰。
- 浴室和厨房的陶瓷覆层。
- 配合 Varnish Pool 系统可用于游泳池（见技术数据表）。
- 本系统适用于地暖地面，前提是地暖已配套安装经认可的保护措施和适当的自流平基层砂浆，以避免开裂问题传递至外层，进而影响本系统。

施工

根据加水混合情况，使用较少液体（稠密拌合）可在涂漆后获得更平滑、超细腻、无云斑且高强度的饰面；使用较稀的混合物可获得略带条纹、更质朴且同样坚固的效果。

可根据温度、湿度、施工系统或习惯，按客户喜好调整产品的干燥、硬度、施工性和粒径。

用量

近似用量为：
每层每 m2 为 0,3 至 0,6 kg（视基层而定）。

特殊注意事项

本产品含有水泥。避免接触眼睛和皮肤，避免吸入粉尘。使用橡胶手套和防护眼镜。置于儿童接触不到的地方。

环境温度低于 5 °C 或高于 30 °C 时不得施工。

空容器必须按照现行法律规定处置。

包装规格



20 kg 桶
每托盘 36 件

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

特性

项目	结果
类型：	瓷质 Rústico
外观：	白色粉末
粉末堆积密度：	1.500 kg/m^3
硬化后表观密度：	2.100 kg/m3（系统）
混合物可使用时间：	7 小时
开放时间：	2 小时
骨料最大粒径：	1 mm
机械强度（**EN 1015-11**）：	
28 天抗压强度：	> 55 N/mm^2
28 天抗折强度：	> 15 N/mm2（系统）
对混凝土的附着力：	28 天：1 N/mm2
每层最大施工厚度：	每层 0,2 至 0,5 mm
燃烧性能（**EN 13501-1**）：	A1
包装规格：	20 kg 单组分（与自来水混合）
液体混合比例：	直至得到均匀浆料（± 28 %）

保存

自生产日期起 12 个月，使用密闭原包装，避免日晒雨淋和受潮。

施工效果



本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es