satine
satine.com

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SAND BEACH

ΠΡΟΪΟΝ

Οι πισίνες **ΑΜΜΟΥΔΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ** κατασκευάζονται με υλικά **100 % φυσικής εμφάνισης**, δημιουργώντας ένα εφέ που θυμίζει πραγματικά **παραλία στο σπίτι σας**. Με βάση από **οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα**, στεγανοποιημένη, επενδύονται στη συνέχεια με φινίρισμα από **άμμο** υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, προσκολλημένο στο υπόστρωμα σκυροδέματος, το οποίο προσδίδει την οπτική εμφάνιση της άμμου παραλίας και, επιπλέον, είναι ιδιαίτερα αντιολισθηρό τόσο σε στεγνή όσο και σε βρεγμένη κατάσταση.



ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται ως επικάλυψη για πισίνες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η ΑΜΜΟΥΔΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ είναι ένα σύνθετο υλικό από διάφορες οργανικές ρητίνες και αδρανές χαλαζία.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Η επικάλυψη άμμου μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα (είτε πρόκειται για νέα είτε για παλιά κατασκευή, εφόσον οι τοίχοι και τα δάπεδα έχουν καλή συνεκτικότητα).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημικές ιδιότητες:

- Ανεπηρέαστο από το θαλάσσιο περιβάλλον.
- Ανεπηρέαστο από την όξινη βροχή (θειώδεις ατμοί).
- Ανθεκτικό στη ρύπανση από άνθρακα της ατμοσφαιρικής μόλυνσης.
- Αντέχει σε αραιά αλκαλικά και όξινα διαλύματα.

Φυσικές ιδιότητες:

- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Διατηρεί τις ιδιότητές του στις ακραίες θερμοκρασίες των κλιμάτων μας (από -30 °C έως +60 °C).
- Άφλεκτο σε μορφή πάστας. Απλή καύση χωρίς φλόγα σε στεγνή κατάσταση στους 350 °C.
- Αφού στεγνώσει πάνω στο υπόστρωμα, είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο και στη βροχή.
- Κλείνει συστηματικά πόρους και τριχοειδείς μικρορωγμές.
- Απολύτως άοσμο μετά τον πολυμερισμό.

Επιδόσεις:

Πάχος εφαρμογής:	3-5 mm σε μία στρώση
Στέγνωμα στην αφή:	6-7 h
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:	16-17 h
Πυκνότητα πάστας:	1.700 kg/l
Συστολή ξήρανσης:	4,50 mm/m
Τριχοειδής απορρόφηση νερού:	0,04 kg/(m^2·min^{0,5})
Πρόσφυση:	2,00 N/mm^2
Αντίδραση στη φωτιά:	Μη καύσιμο

- Ανεπηρέαστο από το θαλάσσιο περιβάλλον.
- Ανεπηρέαστο από την όξινη βροχή.
- Ανεπηρέαστο από τη ρύπανση από άνθρακα.
- Απολύτως άοσμο μετά τον πολυμερισμό.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δοχεία εργασίας πρέπει να είναι πλαστικά.

Τα εργαλεία (σπάτουλες) πρέπει να είναι από πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα.

ΟΨΗ

Απλή ομορφιά σύμφωνη με τις τρέχουσες αισθητικές τάσεις.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Επικάλυψη

Στο υπόστρωμα σκυροδέματος ή στη βάση που διατίθεται, η οποία πρέπει να έχει προηγουμένως στεγανοποιηθεί τέλεια, εφαρμόστε μία στρώση του προϊόντος SATINE XTREME Μονοσυστατικό 20 kg· στη συνέχεια, εφαρμόστε το προϊόν SAND BEACH 25 kg, αδρανές χρώματος λευκού χαλαζία ή άμμου, πραγματοποιώντας την ανάμειξη με τη ρητίνη SAND SOLVENT RESIN UV 6,5 kg, Συστ. Α 10 kg + Συστ. Β 5 kg ± 7 % επί του βάρους του αδρανούς.

Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια, τρίβεται με γυαλόχαρτο κοκκομετρίας 240.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο, εφαρμόζεται μία στρώση ρητίνης SAND SOLVENT RESIN UV με ρολό σε ολόκληρη την επιφάνεια (γενναιόδωρη στρώση).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
ΝΑ ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΙΣΙΝΑ ΠΡΙΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Καθαρισμός εργαλείων:

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με OLEOSTONE, προϊόν ειδικά ενδεδειγμένο για να τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση εργασίας.

Εφαρμογές:

- Επιφανειακός σταθεροποιητής και συνδετικό μάζας για την ένωση θρυμματισμένων αδρανών.
- Διαπερατό στο νερό.
- Αποτρέπει τη συσσώρευση νερού.
- Χωρίς συντήρηση.

Χαρακτηριστικά χρήσης:

Θερμοκρασία εφαρμογής (μετρούμενη πάνω στο δάπεδο):	5-30 °C
Πάχος:	Μεταξύ 6 και 8 mm
Πλήρης ξήρανση:	24 ώρες (3 cm / 20 °C)
Χρόνος θέσης σε λειτουργία:	> 20 ημέρες

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το πάχος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Δεν κιτρινίζει.
- Μην προσθέτετε νερό ή πρόσθετα στο μείγμα.
- Στις ιδιαίτερες περιοχές (ρωγμές) τοποθετήστε το κατάλληλο πλέγμα.
- Ο χρόνος στεγνώματος ποικίλλει ανάλογα με την ισχύουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος και υγρασία.
- Μην εφαρμόζετε όταν υπάρχει κίνδυνος βροχής, παγετού, σημαντικών μεταβολών θερμοκρασίας, άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας ή ισχυρού ανέμου...
- Να διαθέτετε πάντα μουσαμάδες ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (βροχή, πάγος, ακραίες θερμοκρασίες...), να προστατεύετε το δάπεδο και να αποφεύγετε την απώλεια των επιδόσεών του.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- SAND BEACH: περίπου ± 7,5 kg/m^2.
- SAND SOLVENT RESIN UV: ± 7 %-10 % επί του βάρους του αδρανούς.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Υπόλευκο και χρώμα άμμου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν αυτό περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και την εισπνοή της σκόνης. Χρησιμοποιείτε **γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά**. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος **κάτω των 5 °C ή άνω των 30 °C**.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

SAND BEACH (αδρανές): σε σάκο 25 kg.

SAND SOLVENT RESIN UV (ρητίνη): σε συσκευασία 15 kg (Συστ. Α 10 kg + Συστ. Β 5 kg).



Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es