satine
satinestone.com

FICHA TECNICA

SAND BEACH

PRODUCTO

Las piscinas de PLAYA DE ARENA se construyen con materiales **100% de apariencia natural** consiguiendo un efecto realmente parecido a **tener una playa en casa**. Con base de **hormigón gunitado armado** e impermeabilizado, revistiéndose después con un acabado de arena de alta resistencia a la intemperie, adherido al soporte de hormigón que da el aspecto visual de **arena de playa,** y que, además, es altamente antideslizante tanto en seco como en mojado.



USOS

Se emplea como revestimiento para piscinas.

COMPOSICION

La PLAYA DE ARENA, es un conglomerado de diferentes resinas orgánicas y árido cuarzo

SOPORTES

Se puede aplicar el revestimiento de arena sobre hormigón (da igual que sea obra nueva u obra antigua, desde que las paredes y suelos tengan una buena consistencia)

CARACTERISTICAS DE EMPLEO

QUIMICAS:

Insensible a atmósferas marinas.
Insensible a lluvias ácidas (vapores sulfurosos).
Resistente a la polución carbónica.
Aguanta soluciones alcalinas y ácidas diluidas.

FISICAS:

Resistente a las radiaciones ultravioleta.
Conserva sus propiedades a las temperaturas extremas de nuestros climas (-30º C. a +60º C.)
Ininflamable en estado pastoso. Simple combustión sin llamas en estado seco a 350º C.
Una vez seco sobre el soporte es impermeable al lavado y a la lluvia.
Obstruye sistemáticamente porosidades, microfisuras capilares.
Absolutamente inodoro una vez polimerizado.

PRESTACIONES:

- Espesor de aplicación:	3 - 5 mm una capa
- Secado al tacto:	6 -7 h.
- Tiempo de endurecimiento total:	16 – 17 h.
- Densidad de la pasta:	1.700 kg/ltr.
- Retracción de secado:	4.50 mm/m
- Absorción capilar de agua:	0,04kg(m2.min0,5)
- Adherencia:	2,00 N/mm2.
- Comportamiento al fuego:	No combustible.

- Insensible a atmósferas marinas.
- Insensible a la lluvía ácida.
- Insensible a la polución carbónica.
- Absolutamente inodoro una vez polimerizado.

UTILLAJES

Los recipientes de trabajo deben ser de plástico.
Las herramientas (llanas) deben ser de plástico y acero inoxidable.

ASPECTO

Belleza simple adaptada a las tendencias estéticas actuales.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona – C/. Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón
– SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

APLICACION

Revestimiento

Sobre el soporte de Hormigón o la base que dispongamos, la cual a de estar previamente perfectamente impermeabilizada, aplicar una mano del producto SATINE XTREME Monocomponente 20Kg seguidamente aplicar el producto SAND BEACH 25Kg, árido de color blanco cuarzo o arena, realizando la mezcla con la Resina SAND SOLVENT RESIN UV 6,5Kg, Comp. A 10Kg. + Comp. B 5Kg ± 7% sobre el peso del árido.

Una vez seca la superficie, se lija con una lija de 240.

Si se considera se aplica una mano de Resina SAND SOLVENT RESIN UV con rodillo cubriendo toda la superficie (una mano generosa),.

IMPORTANTE:
NO LLENAR LA PISCINA HASTA PASADOS MÍNIMO 20 DIAS, DESDE SU APLICACIÓN.

Limpieza de Herramientas:

Las herramientas hay que limpiarlas con el OLEOSTONE, producto especialmente indicado para dejar la herramientas en perfectas condiciones de trabajo.

Aplicaciones:

Fijador superficial y aglomerante en masa, para la unión de áridos triturados.
Permeable al agua.
Evita el agua encharcada.
Sin mantenimiento.

Características de Empleo:

Temperatura de aplicación medido sobre el pavimento: 5 –30ºC
Espesor: entre 6-8 mm.
Secado total: 24 horas (3 cm / 20ºC)
Tiempo puesta en servicio: > 20 días

Estos tiempos pueden variar en función de la temperatura ambiente y espesor

OBSERVACIONES

No amarillea.
No incorporar agua ni ningún aditivo a la mezcla.
Tratar las zonas singulares (fisuras) con la malla adecuada.
El tiempo de secado variará en función de la temperatura ambiente y humedad existente.
No aplicar con riesgo de lluvia, heladas, cambios importantes de temperaturas, insolación directa, fuerte viento...
Disponer siempre de lonas para en caso de emergencia (lluvia, hielo, temperaturas extremas...) proteger el pavimento y que no pierda las prestaciones.

RENDIMIENTO

- SAND BEACH, aprox ± 7,5kgs/m2
- SAND SOLVENT RESIN UV, ± 7%-10% sobre el peso del árido.

COLORES

Blanquecino y Arena

CONSERVACION

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo.
Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5ºC ni superior a 30ºC.
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

PRESENTACION

SAND BEACH (árido): En saco de 25Kg

SAND SOLVENT RESIN UV (resina): en formato de 15 Kg. Comp. A 10Kg. + Comp. B 5Kg



Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona – C/. Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón
– SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es