satine
satine.com

producto ecológico

SCHEDA TECNICA

SATINE BASE BLACK LABEL

PRODOTTO

Microcemento catalizzato con quarzo micronizzato. Eccellente lavorabilità e durezza grazie a una combinazione di resine di ultima generazione, sviluppate in esclusiva per i prodotti fabbricati da Satine. Rivestimento micronizzato adatto per pavimenti e pareti.

- Basso contenuto di sali solubili.
- Permeabile al vapore acqueo.



DESCRIZIONE

Pasta a base di resine e inerti per il rivestimento di pavimenti e pareti, con indurente.

APPLICAZIONE

Aprire il secchio e aggiungere l'indurente alla pasta pronta all'uso; mescolare con un miscelatore meccanico fino a ottenere una pasta completamente omogenea.

Applicare 1 o 2 mani a seconda dello spessore richiesto. Applicare con spatola in acciaio inclinata a 45° ed esercitando una certa pressione durante la stesura del materiale.

Il tempo aperto prima che il materiale inizi a indurire e a far presa è di circa 30-40 min.

In base a temperatura / umidità / metodi di lavoro, il prodotto può essere adattato per quanto riguarda l'essiccazione, la durezza, la lavorabilità e la granulometria secondo la richiesta del cliente.

CONSUMO

Consumo approssimativo:

1-1,5 kg/m^2

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Utilizzare guanti e occhiali di protezione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5 °C né superiori a 30 °C.

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

VANTAGGI

Buona fluidità e lavorabilità.

Base Black Label, spessore minimo per mano da 0,5 a 1 mm.

Facile da pulire, con un panno umido e detergente neutro.

Conferisce grande durezza e resistenza al supporto.

PROPRIETÀ

- Rivestimento decorativo continuo, senza giunti, con molteplici opzioni cromatiche.
- Eccellente aderenza su numerosi supporti.
- Non fessura.
- Ritiro compensato.
- Stabile in immersione e a contatto con l'acqua.

CONSERVAZIONE

6 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dall'umidità e dagli agenti atmosferici. Conservare tra 5 e 35 °C.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARATTERISTICHE

Tipo:	Pasta
Aspetto:	Pasta bianca
Massa volumica apparente:	1.500 kg/m^3
Vita utile dell'impasto:	30-40 min
Dimensione massima dell'aggregato:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Resistenze meccaniche (EN 1015-11):	
Compressione a 28 giorni:	70 N/mm^2 (Medium)
Flessione a 28 giorni:	> 12 N/mm^2 (sistema)
Aderenza al calcestruzzo:	28 giorni: 5 MPa
Spessore massimo per mano:	Medium: da 0,5 a 5 mm per mano
Reazione al fuoco (EN 13501-1):	A1
Confezione:	19 kg comp. A + 1 kg comp. B
COV:	Non contiene composti organici volatili (COV)

CERTIFICATI

- Marcatura CE – UNE-EN 13813:2003.
- Resistenza all'aderenza, UNE-EN 13892-8:2003.
- Resistenza all'urto, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Resistenza all'usura, UNE-EN 13892-4:2003.
- Classificazione di reazione al fuoco dei pavimenti, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

CONFEZIONE



Secchio da 19 kg + bottiglia da 1 kg

Pallet da 44 unità

EFFETTO DI FINITURA



Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es