satine
satine.com

producto ecológico

TEKNISK DATABLAD

SATINE BASE BLACK LABEL

PRODUKT

Mikrosement katalysert med mikronisert kvarts. Utmerket bearbeidbarhet og hardhet takket være en kombinasjon av siste generasjons harpikser, utviklet eksklusivt for produkter produsert av Satine. Mikronisert belegg egnet for gulv og vegger.

- Lavt innhold av løselige salter.
- Dampåpent.



BESKRIVELSE

Pasta basert på harpikser og tilslag til belegg på gulv og vegger, med herder.

PÅFØRING

Åpne bøtten og tilsett herderen i den bruksferdige pastaen; rør pastaen med en mekanisk visp til den er helt homogen.

Påfør 1 eller 2 strøk, avhengig av ønsket tykkelse. Påfør med stålsparkel holdt skrått i 45° og med et visst trykk ved påføring av materialet.

Åpen tid før materialet begynner å herde og binde er ca. 30 til 40 min.

Avhengig av temperatur / fuktighet / arbeidsmetoder kan produktet tilpasses med hensyn til tørking, hardhet, bearbeidbarhet og kornstørrelse etter kundens ønske.

FORBRUK

Forbruket er omtrent:

1-1,5 kg/m^2

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER

Bruk hansker og vernebriller.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktet må ikke påføres ved temperaturer under 5 °C eller over 30 °C.

Tomme emballasjer skal kasseres i samsvar med gjeldende regelverk.

FORDELER

God flyt og bearbeidbarhet.

Base Black Label, minimumstykkelse per lag på 0,5 til 1 mm.

Enkel rengjøring med fuktig klut og nøytral såpe.

Gir underlaget stor hardhet og motstandsevne.

PRODUKTEGENSKAPER

- Sømløst dekorativt belegg med mange fargevalg.
- Utmerket heft til mange ulike underlag.
- Sprekker ikke.
- Kompensert svinn.
- Stabilt ved neddykking og i kontakt med vann.

OPPBEVARING

6 måneder fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot fuktighet og vær. Oppbevares ved 5 til 35 °C.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es

EGENSKAPER

Type:	Pasta
Utseende:	Hvit pasta
Tilsynelatende densitet:	1.500 kg/m^3
Brukstid for blandingen:	30-40 min
Største tilslagsstørrelse:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Mekaniske fasthetsegenskaper (EN 1015-11):	
Trykkfasthet 28 dager:	70 N/mm^2 (Medium)
Bøyefasthet 28 dager:	> 12 N/mm^2 (system)
Heft til betong:	28 dager: 5 MPa
Maksimal tykkelse per lag:	Medium: 0,5 til 5 mm per lag
Brannreaksjon (EN 13501-1):	A1
Leveringsform:	19 kg komp. A + 1 kg komp. B
VOC:	Inneholder ikke flyktige organiske forbindelser (VOC)

SERTIFISERINGER

- CE-merking – UNE-EN 13813:2003.
- Heftfasthet, UNE-EN 13892-8:2003.
- Slagfasthet, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Slitasjemotstand, UNE-EN 13892-4:2003.
- Klassifisering av brannreaksjon for gulvbelegg, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

LEVERINGSFORM



Bøtte på 19 kg + flaske på 1 kg

Pall med 44 enheter

FINISHEFFEKT



Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es