satine
satine.com

producto ecológico

FICHA TÉCNICA

SATINE BASE BLACK LABEL

PRODUTO

Microcimento catalisado com quartzo micronizado. Excelente trabalhabilidade e dureza graças a uma combinação de resinas de última geração, desenvolvidas em exclusivo para produtos fabricados pela Satine. Revestimento micronizado adequado para pavimentos e paredes.

- Baixo teor de sais solúveis.
- Permeável ao vapor de água.



DESCRIÇÃO

Pasta à base de resinas e agregados para o revestimento de pavimentos e paredes, com endurecedor.

APLICAÇÃO

Abrir o balde e adicionar o endurecedor à pasta pronta a usar; mexer a pasta com um misturador mecânico até obter uma pasta completamente homogénea.

Aplicar 1 ou 2 demãos, consoante a espessura necessária. Aplicar com talocha de aço inclinada a 45° e exercendo alguma pressão ao aplicar o material.

O tempo aberto, antes de o material começar a endurecer e a fazer presa, é de cerca de 30 a 40 min.

Consoante a temperatura / humidade / métodos de trabalho, o produto pode ser adaptado em termos de secagem, dureza, trabalhabilidade e granulometria, de acordo com o pedido do cliente.

CONSUMO

Consumo aproximado:

1-1,5 kg/m^2

PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Utilizar luvas e óculos de proteção.

Manter fora do alcance das crianças.

Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C nem superiores a 30 °C.

As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a legislação em vigor.

VANTAGENS

Boa fluidez e trabalhabilidade.

Base Black Label, espessura mínima por camada de 0,5 a 1 mm.

Fácil limpeza com pano húmido e sabão neutro.

Confere grande dureza e resistência ao suporte.

PROPRIEDADES

- Revestimento decorativo contínuo, sem juntas, com múltiplas opções de cor.
- Excelente aderência a múltiplas superfícies.
- Não fissura.
- Retração compensada.
- Estável em imersão e em contacto com a água.

CONSERVAÇÃO

6 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original fechada, ao abrigo da humidade e das intempéries. Armazenar entre 5 e 35 °C.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não é, portanto, garantir determinadas propriedades dos produtos nem a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem ser respeitados os eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na ficha de especificação de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure n.° 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANHA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARACTERÍSTICAS

Tipo:	Pasta
Aspeto:	Pasta branca
Densidade aparente:	1.500 kg/m^3
Vida útil da mistura:	30-40 min
Tamanho máximo do agregado:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Resistências mecânicas (EN 1015-11):	
Compressão aos 28 dias:	70 N/mm^2 (Medium)
Flexão aos 28 dias:	> 12 N/mm^2 (sistema)
Aderência ao betão:	28 dias: 5 MPa
Espessura máxima por camada:	Medium: 0,5 a 5 mm por camada
Reação ao fogo (EN 13501-1):	A1
Formato:	19 kg comp. A + 1 kg comp. B
COV:	Não contém compostos orgânicos voláteis (COV)

CERTIFICADOS

- Marcação CE – UNE-EN 13813:2003.
- Resistência à aderência, UNE-EN 13892-8:2003.
- Resistência ao impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Resistência ao desgaste, UNE-EN 13892-4:2003.
- Classificação de reação ao fogo de revestimentos de pavimentos, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

APRESENTAÇÃO



Balde de 19 kg + garrafa de 1 kg

Palete de 44 unidades

EFEITO DO ACABAMENTO



Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não é, portanto, garantir determinadas propriedades dos produtos nem a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem ser respeitados os eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na ficha de especificação de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure n.° 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANHA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es