producto ecológico

ورقة البيانات الفنية

satine.com

SATINE FINO BLACK LABEL

المنتج

ميكروسمنت محفز بكوارتز متناهي النعومة. قابلية ممتازة للتشغيل وصلابة عالية بفضل مزيج من أحدث أجيال الراتنجات التي طورتها Satine حصريا للمنتجات التي تصنعها. تكسية دقيقة الحبيبات مناسبة للأرضيات والجدران.

- محتوى منخفض من الأملاح الذائبة.
- منفذ لبخار الماء.



الوصف

عجينة أساسها الراتنجات والركام لتكسية الأرضيات والجدران، مع مادة مصلدة.

التطبيق

افتح الدلو وأضف المصلد إلى العجينة الجاهزة للاستخدام؛ حرك العجينة بخلاط ميكانيكي حتى تصبح متجانسة تماما.

ضع طبقة أو طبقتين بحسب السماكة المطلوبة. ضعها بمالج فولاذي مائل بزاوية 45° مع ممارسة ضغط معين عند تطبيق المادة.

الزمن المفتوح قبل أن تبدأ المادة بالتصلب والتماسك هو من 30 إلى 40 دقيقة تقريبا.

بحسب درجة الحرارة والرطوبة وطرق العمل، يمكن تكييف المنتج من حيث الجفاف والصلابة وقابلية التشغيل وتدرج الحبيبات بما يناسب طلب العميل.

الاستهلاك

الاستهلاك تقريبا:

400-500 غ/م²

احتياطات خاصة

استخدم قفازات ونظارات واقية.

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

لا يطبق المنتج عند درجات حرارة أقل من 5 °م أو أعلى من 30 °م.

يجب التخلص من العبوات الفارغة وفقا للتشريعات القانونية السارية.

المزايا

سيولة جيدة وقابلية ممتازة للتشغيل.

لمنتج Fino Black Label سماكة دنيا لكل طبقة من 0.5 إلى 1 مم.

سهل التنظيف بقطعة قماش رطبة وصابون محايد.

يمنح الركيزة صلابة ومتانة كبيرتين.

الخصائص

- تكسية زخرفية مستمرة دون فواصل مع خيارات لونية متعددة.
- التصاق ممتاز على أسطح متعددة.
- لا يتشقق.
- انكماش معوض.
- ثابت عند الغمر وعند ملامسة الماء.

التخزين

6 أشهر من تاريخ الصنع، في العبوة الأصلية المغلقة، بعيدا عن الرطوبة والعوامل الجوية. يخزن بين 5 و 35 °م.

تتوافق هذه المعلومات مع المستوى الحالي لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات تطبيقها. وبالتالي فإن هدفها ليس ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام حقوق الملكية الصناعية القائمة. ستفصل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - المنطقة الصناعية Carabona - C/ Coure رقم 16 و 18 و Burriana - Castellón - 20 - 12530 – إسبانيا هاتف: 100 100 969 34+ / 100 100 692 34+ البريد الإلكتروني: info@satine.es

المواصفات الفنية

النوع:	عجينة
المظهر:	عجينة بيضاء
الكثافة الظاهرية:	1.500 كغ/م^3
زمن صلاحية الخلطة:	30-40 دقيقة
أقصى حجم للركام:	0.4 Base مم · 0.02 Medium مم · 0.08 Fino مم
المقاومات الميكانيكية (EN 1015-11):	
مقاومة الضغط بعد 28 يوما:	Medium 60 N/mm^2
مقاومة الانحناء بعد 28 يوما:	أكثر من 12 N/mm^2 للنظام
الالتصاق بالخرسانة:	28 يوما: 5 MPa
أقصى سماكة لكل طبقة:	Medium من 0.5 إلى 5 مم لكل طبقة
رد الفعل تجاه الحريق (EN 13501-1):	A1
التعبئة:	14 كغ مكون A و 1 كغ مكون B
المركبات العضوية المتطايرة (VOC):	لا يحتوي على مركبات عضوية متطايرة (VOC)

الشهادات

- المعيار UNE-EN 13813:2003 الخاص بعلامة CE الأوروبية.
- المعيار UNE-EN 13892-8:2003 الخاص بمقاومة الالتصاق.
- المعيار UNE-EN ISO 6272-1:2012 الخاص بمقاومة الصدم.
- المعيار UNE-EN 13892-4:2003 الخاص بمقاومة البلى.
- المعيار UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010 الخاص بتصنيف رد الفعل تجاه الحريق لتكسيات الأرضيات.

التعبئة



دلو 14 كغ مع زجاجة 1 كغ
باليت من 44 وحدة

تأثير التشطيب



تتوافق هذه المعلومات مع المستوى الحالي لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات تطبيقها. وبالتالي فإن هدفها ليس ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام حقوق الملكية الصناعية القائمة. ستفصل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - المنطقة الصناعية Carabona - C/ Coure رقم 16 و 18 و Burriana - Castellón - 20 – 12530 إسبانيا هاتف: 100 100 969 34+ / 100 100 692 34+ البريد الإلكتروني: info@satine.es