satine
satine.com

producto ecológico

TEKNİK BİLGİ FORMU

SATINE FINO BLACK LABEL

ÜRÜN

Mikronize kuvars ile katalizlenmiş mikroçimento. Satine tarafından üretilen ürünler için özel olarak geliştirilmiş son nesil reçinelerin kombinasyonu sayesinde mükemmel işlenebilirlik ve sertlik. Zeminler ve duvarlar için uygun mikronize kaplama.

- Düşük çözünür tuz içeriği.
- Su buharı geçirgendir.



AÇIKLAMA

Zeminlerin ve duvarların kaplanması için, sertleştiricili, reçine ve agrega bazlı macun.

UYGULAMA

Kovayı açın ve sertleştiriciyi kullanıma hazır macuna ekleyin; macunu mekanik bir karıştırıcıyla tamamen homojen hale gelene kadar karıştırın.

Gereken kalınlığa göre 1 veya 2 kat uygulayın. 45° eğimli çelik mala ile ve malzemeyi uygularken bir miktar baskı uygulayarak sürün.

Malzemenin sertleşmeye ve priz almaya başlamasından önceki açık kalma süresi yaklaşık 30 ila 40 dk'dır.

Sıcaklığa / neme / çalışma yöntemlerine göre ürün; kuruma, sertlik, işlenebilirlik ve granülometri açısından müşterinin talebine uyarlanabilir.

TÜKETİM

Tüketim yaklaşık olarak şöyledir:

400-500 g/m^2

ÖZEL ÖNLEMLER

Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ürünü 5 °C'nin altındaki veya 30 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamayın.

Boş ambalajlar yürürlükteki yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

AVANTAJLAR

İyi akışkanlık ve işlenebilirlik.

Fino Black Label, katman başına minimum kalınlık 0,5 ile 1 mm.

Nemli bez ve nötr sabunla kolay temizlik.

Alt zemine yüksek sertlik ve dayanım kazandırır.

ÖZELLİKLER

- Çok sayıda renk seçeneğine sahip, derzsiz dekoratif sürekli kaplama.
- Birçok alt zemine mükemmel yapışma.
- Çatlamaz.
- Büzülmesi telafi edilmiştir.
- Suya daldırmada ve su ile temasta kararlıdır.

SAKLAMA

Üretim tarihinden itibaren 6 ay; orijinal, kapalı ambalajında, nemden ve hava koşullarından korunarak. 5 ile 35 °C arasında saklayın.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip:	Macun
Görünüm:	Beyaz macun
Görünür yoğunluk:	1.500 kg/m^3
Karışımın kullanım ömrü:	30-40 dk
Maksimum agrega boyutu:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Mekanik dayanımlar (EN 1015-11):	
28 günde basınç:	60 N/mm^2 (Medium)
28 günde eğilme:	> 12 N/mm^2 (sistem)
Betona yapışma:	28 gün: 5 MPa
Katman başına maksimum kalınlık:	Medium: katman başına 0,5 ile 5 mm
Yangına tepki (EN 13501-1):	A1
Ambalaj:	14 kg A bil. + 1 kg B bil.
VOC:	Uçucu organik bileşik (VOC) içermez

SERTİFİKALAR

- CE işareti – UNE-EN 13813:2003.
- Yapışma direnci, UNE-EN 13892-8:2003.
- Darbe direnci, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Aşınma direnci, UNE-EN 13892-4:2003.
- Zemin kaplamalarının yangına tepki sınıflandırması, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

AMBALAJ



14 kg'lık kova + 1 kg'lık şişe
44 adetlik palet

BİTİŞ EFEKTİ



Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es