satine
satine.com

producto ecológico

KARTA TECHNICZNA

SATINE MEDIUM BLACK LABEL

PRODUKT

Mikrocement katalizowany z mikronizowanym kwarcem. Doskonała łatwość aplikacji i twardość dzięki połączeniu żywic najnowszej generacji, opracowanych na wyłączność dla produktów wytwarzanych przez Satine. Powłoka mikronizowana przeznaczona na podłogi i ściany.

- Niska zawartość soli rozpuszczalnych.
- Przepuszczalny dla pary wodnej.



OPIS

Pasta na bazie żywic i kruszyw do pokrywania podłóg i ścian, z utwardzaczem.

APLIKACJA

Otworzyć wiadro i dodać utwardzacz do gotowej do użycia pasty; mieszać mieszadłem mechanicznym do uzyskania całkowicie jednorodnej pasty.

Nanieść 1 lub 2 warstwy w zależności od wymaganej grubości. Aplikować stalową pacą ustawioną pod kątem 45°, wywierając pewien nacisk podczas nakładania materiału.

Czas otwarty, zanim materiał zacznie twardnieć i wiązać, wynosi około 30-40 min.

W zależności od temperatury / wilgotności / metod pracy produkt można dostosować pod względem schnięcia, twardości, łatwości aplikacji i granulacji zgodnie z wymaganiami klienta.

ZUŻYCIE

Przybliżone zużycie:

700 g/m^2

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosować rękawice i okulary ochronne.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować produktu w temperaturze poniżej 5 °C ani powyżej 30 °C.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZALETY

Dobra płynność i łatwość aplikacji.

Medium Black Label, minimalna grubość warstwy od 0,5 do 1 mm.

Łatwy w czyszczeniu wilgotną szmatką i neutralnym mydłem.

Zapewnia podłożu dużą twardość i wytrzymałość.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dekoracyjna powłoka ciągła, bez spoin, z wieloma opcjami kolorystycznymi.
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży.
- Nie pęka.
- Skurcz skompensowany.
- Stabilny podczas zanurzenia i w kontakcie z wodą.

PRZECHOWYWANIE

6 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronione przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Przechowywać w temperaturze od 5 do 35 °C.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón – HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CHARAKTERYSTYKA

Typ:	Pasta
Wygląd:	Biała pasta
Gęstość nasypowa:	1.500 kg/m^3
Czas użyteczności mieszanki:	30-40 min
Maksymalny wymiar kruszywa:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Wytrzymałości mechaniczne (EN 1015-11):	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	65 N/mm^2 (Medium)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:	> 12 N/mm^2 (system)
Przyczepność do betonu:	28 dni: 5 MPa
Maksymalna grubość na warstwę:	Medium: od 0,5 do 5 mm na warstwę
Reakcja na ogień (EN 13501-1):	A1
Opakowanie:	19 kg skł. A + 1 kg skł. B
LZO:	Nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO)

CERTYFIKATY

- Oznakowanie CE – UNE-EN 13813:2003.
- Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność), UNE-EN 13892-8:2003.
- Odporność na uderzenia, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Odporność na zużycie, UNE-EN 13892-4:2003.
- Klasyfikacja reakcji na ogień podłóg, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

OPAKOWANIE



Wiadro 19 kg + butelka 1 kg
Paleta 44 sztuk

EFEKT WYKOŃCZENIA



Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón – HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es