

SELLADOR BV

BESCHREIBUNG

SELLADOR BV ist eine lösemittelfreie, niedrigviskose Zweikomponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis zum Schutz vor Feuchtigkeit. **100 % FESTSTOFFE**; bildet auf jeder trockenen oder nassen Oberfläche eine Dampfsperre. Wirkt auch unter Wasser.

TYPISCHE VERWENDUNGEN

- Dampfsperre in Kellern und an Orten, an denen dauerhaft Feuchtigkeit im Beton vorhanden ist.
- Grundierung auf feuchten Beton-, Mörtel- und porösen Untergründen bei Anwendungen mit Dauerimmersion: Becken, Brunnen, Kanäle usw.
- Universalgrundierung, wenn anschließend Anstriche oder Beschichtungen auf Epoxid- oder Polyurethanbasis vorgesehen sind.
- Als Bewehrungspassivator vor dem Aufbau mit hydraulischen Mörteln bei Instandsetzungsarbeiten an Stahlbetonbauwerken.
- In Ausnahmefällen kann es auch zur Verbindung bereits erhärteter Betone verwendet werden.

ANWENDUNGEN

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der erhärtete Beton muss fest und sauber sein. Der Betonuntergrund darf feucht, aber nicht durchnässt sein. Zuvor sind alle Fremdstoffe wie Öle, Fette, Mörtelreste usw. zu entfernen.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Komponente „B“ auf „A“ gießen und 2-3 Minuten homogen vermischen, bis ein gleichmäßiges Aussehen erreicht ist. Es kann mit höchstens 10 % BV-Lösemittel verdünnt werden, **und zwar im ersten Anstrich, um die Haftung sicherzustellen. Zweiter Anstrich unverdünnt.**

Die Auftragung erfolgt mit einer Kunststoff-Farbrolle. Kein Material darauf auftragen, wenn es nicht gut durchgetrocknet ist. Bei Verwendung als Haftbrücke zwischen neuem und altem Beton muss der neue Beton vor Ablauf der offenen Zeit der Haftung eingebracht werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lieferform:	Zwei Komponenten
Spezifisches Gewicht:	1 g/cm ³
Viskosität der Mischung:	600-800 mPa·s bei 20 °C
Feststoffe nach Gewicht:	100 %
Empfohlener Verbrauch:	4 kg/10 m ² bei einem Anstrich, je nach Porosität.
Mischungsverhältnis:	Basis / Härter = 100:60 Gewichtsteile
Topfzeit:	1 Stunde bei 20 °C
Offene Zeit der Haftung:	3 Stunden bei 20 °C
Haftung auf Beton:	> 25 kg/cm ²
Lagerstabilität:	1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde, überdacht.

LAGERUNG

Im Originalgebinde **zwischen 5 und 40 °C** lagern. Nicht länger als **zwölf Monate** lagern.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Beim Mischen und bei der Anwendung des Produkts **Gummihandschuhe und Schutzbrille** tragen. Spritzer in die Augen sofort ohne Reiben mit reichlich sauberem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt mit warmem Wasser und Seife reinigen.

LIEFERFORM



Metallgebinde (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: info@satine.es