

SELLADOR BV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SELLADOR BV** είναι διασυστατικό αστάρι με βάση εποξικές ρητίνες, χαμηλού ιξώδους και χωρίς διαλύτες, για την προστασία από την υγρασία. **100 % ΞΗΡΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ**· δημιουργεί φράγμα υδρατμών σε οποιαδήποτε στεγνή ή υγρή επιφάνεια. Λειτουργεί ακόμη και κάτω από το νερό.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Φράγμα υδρατμών σε υπόγεια και σε χώρους όπου υπάρχει επίμονη υγρασία στο σκυρόδεμα.
- Αστάρι σε υγρά υποστρώματα από σκυρόδεμα, κονίαμα και πορώδη υποστρώματα σε εφαρμογές με μόνιμη εμβάπτιση: δεξαμενές, σιντριβάνια, κανάλια κ.λπ.
- Καθολικό αστάρι όταν προβλέπεται η επακόλουθη εφαρμογή χρωμάτων ή επικαλύψεων με βάση εποξικές ή πολυουρεθανικές ρητίνες.
- Ως παθητικοποιητής των οπλισμών πριν από την αποκατάσταση με υδραυλικά κονιάματα σε εργασίες επισκευής κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ένωση ήδη σκληρυμένων σκυροδεμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το σκληρυμένο σκυρόδεμα πρέπει να είναι σταθερό και καθαρό. Το υπόστρωμα από σκυρόδεμα μπορεί να είναι υγρό, αλλά όχι κορεσμένο με νερό. Πρέπει να αφαιρούνται εκ των προτέρων όλες οι ξένες ουσίες, όπως λάδια, λίπη, υπολείμματα κονιάματος κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρίξτε το συστατικό «B» πάνω στο «A» αναμειγνύοντας ομοιογενώς για 2-3 λεπτά, μέχρι να προκύψει ομοιόμορφη όψη. Μπορεί να αραιωθεί το πολύ κατά 10 % με διαλύτη BV **στην πρώτη στρώση για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση. Δεύτερη στρώση αναραιώτη.**

Η εφαρμογή γίνεται με πλαστικό ρολό βαφής. Μην εφαρμόζετε κανένα υλικό από πάνω εάν το προϊόν δεν έχει στεγνώσει καλά. Εάν χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος, το νέο σκυρόδεμα πρέπει να χυθεί πριν από τη λήξη του ανοιχτού χρόνου πρόσφυσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:	Δύο συστατικά
Ειδικό βάρος:	1 g/cm ³
Ιξώδες μείγματος:	600-800 mPa·s στους 20 °C
Ξηρό υπόλειμμα κατά βάρος:	100 %
Συνιστώμενη κατανάλωση:	4 kg/10 m ² σε μία στρώση, ανάλογα με την πορώδη φύση.
Αναλογία ανάμιξης:	Βάση / Σκληρυντής = 100:60 μέρη κατά βάρος
Χρόνος ζωής του μείγματος:	1 ώρα στους 20 °C
Ανοιχτός χρόνος πρόσφυσης:	3 ώρες στους 20 °C
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα:	> 25 kg/cm ²
Σταθερότητα αποθήκευσης:	1 έτος στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε στεγασμένο χώρο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να φυλάσσεται **μεταξύ 5 και 40 °C** στην αρχική συσκευασία. Να μην αποθηκεύεται για περισσότερο από **δώδεκα μήνες**.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Κατά την ανάμιξη και την εφαρμογή του προϊόντος **φοράτε γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά**. Σε περίπτωση πιτσιλισματος στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό χωρίς να τρίψετε και συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, καθαρίστε με χλιαρό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ



Μεταλλικά δοχεία (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.