

SELLADOR BV

DESCRIPCION

SELLADOR BV es una imprimación bicomponente a base de resinas epoxi, de baja viscosidad y libre de disolventes. para proteger de la humedad. 100% SÓLIDOS, creando barrera de vapor en cualquier superficie seca o mojada. Actúa también bajo el agua.

USOS TIPICOS

- Barrera de vapor en sótanos y lugares donde persista la presencia de humedad en el hormigón.
- Imprimación sobre soportes húmedos de hormigón, morteros y soportes porosos en aplicaciones sometidas a inmersión permanente: depósitos, fuentes, canales, etc.
- Imprimación universal donde luego se haya previsto la aplicación de pinturas o revestimientos tanto de epoxi como de poliuretano.
- Como pasivador de armadura previo al recrecido con morteros hidráulicos en trabajos de reparación de estructuras de hormigón armado.
- En casos excepcionales puede ser empleado también en la unión de hormigones ya endurecidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presentación:	Dos componentes
Peso específico:	1 g/cc
Viscosidad mezcla:	600-800 m.Pa.s a 20°C
Sólidos en peso:	100%
Consumo recomendado:	4 Kgr/10 m2 a una mano según porosidad.
Proporción de mezcla:	Base / Reactor = 100:60 partes en peso
Pot-life:	1 horas a 20°C
Tiempo de adherencia:	3 horas a 20°C
Adherencia al hormigón:	>25 Kg/cm2
Estabilidad de almacenaje:	1 AÑO en envases originales cerrados y a cubierto.

ALMACENAJE

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

APLICACIONES

PREPARACION DEL SOPORTE

El hormigón endurecido debe estar sólido y limpio. El soporte de hormigón puede estar húmedo pero no encharcado. Se deberán eliminar previamente toda clase de materias extrañas al mismo como aceites, grasas, restos de morteros, etc.

METODO DE APLICACIÓN

Verter el componente "B" sobre el "A" homogeneizando la mezcla durante 2-3 minutos, para lograr un aspecto uniforme. Puede diluirse 10% MAX. con disolvente BV LA PRIMERA MANO PARA ASEGURAR AGARRE. SEGUNDA MANO PURA

La aplicación se realiza con rodillo de pintura plástica, no aplicar ningún material encima si no esta bien seco. En caso de usarlo como adhesivo de hormigón nuevo a viejo, el hormigón nuevo ha de ser vertido antes de finalizado el tiempo abierto de adherencia.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con ojos y piel. Utilizar guantes de goma y gafas de protección durante la mezcla y la aplicación del producto. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse inmediatamente con abundante agua limpia sin restregar y acudir al médico. En caso de contacto con la piel limpiar con agua tibia y jabón.

PRESENTACION

Envase metálicos (A+B) 2,5 + 1,5 Kg.



Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.