satine
satine.com

TEKNINEN TIETOLEHTI

SELLADOR BV

KUVAUS

SELLADOR BV on kaksikomponenttinen, epoksihartsipohjainen, matalaviskoosinen ja liuotteeton pohjuste kosteudelta suojaamiseen. **100 % KIINTOAINETTA**; muodostaa höyrynsulun mille tahansa kuivalle tai märälle pinnalle. Toimii myös veden alla.

TYPILLISET KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Höyrynsulku kellareissa ja tiloissa, joissa betonissa on jatkuvasti kosteutta.
- Pohjuste kostealle betonille, laasteille ja huokoisille alustoille käyttökohteissa, joissa pinta on pysyvästi upotettuna: säiliöt, suihkulähteet, kanavat jne.
- Yleispohjuste, kun sen päälle on tarkoitus levittää maaleja tai pinnoitteita, sekä epoksi- että polyuretaanipohjaisia.
- Raudoitteen passivointiaineena ennen valmistusta hydraulisilla laasteilla teräsbetonirakenteiden korjaustöissä.
- Poikkeustapauksissa sitä voidaan käyttää myös jo kovettuneiden betonien liittämiseen.

LEVITYS

ALUSTAN VALMISTELU

Kovettuneen betonin on oltava kiinteää ja puhdasta. Betonialusta voi olla kostea mutta ei vettä seisova. Alustalta on poistettava ennen työtä kaikenlainen vieras aines, kuten öljyt, rasvat, laastijäämät jne.

LEVITYSTAPA

Kaada komponentti ”B” komponentin ”A” päälle ja sekoita tasaiseksi 2-3 minuuttia, jotta saadaan yhtenäinen ulkonäkö. Ensimmäisessä kerroksessa voidaan laimentaa enintään 10 % BV-liuottimella **tartunnan varmistamiseksi**. **Toinen kerros laimentamattomana.**

Levitys tehdään muovimaalitelalla. Älä levitä mitään materiaalia päälle, ellei pinta ole kunnolla kuiva. Jos tuotetta käytetään uuden betonin liimana vanhaan betoniin, uusi betoni on valettava ennen tartunnan avoimen ajan päättymistä.

TEKNISET OMINAISUUDET

Toimitusmuoto:	Kaksi komponenttia
Ominaispaino:	1 g/cm^3
Seoksen viskositeetti:	600-800 mPa·s lämpötilassa 20 °C
Kiintoaineet painosta:	100 %
Suositeltu kulutus:	4 kg/10 m^2 yhdellä kerroksella, huokoisuudesta riippuen.
Sekoitussuhde:	Pohja / Reaktori = 100:60 painoosaa
Käyttöaika (pot-life):	1 tunti lämpötilassa 20 °C
Tarttuvuusaika:	3 tuntia lämpötilassa 20 °C
Tartunta betoniin:	> 25 kg/cm^2
Varastointistabiilius:	**1 vuosi** alkuperäisissä suljetuissa pakkauksissa ja katettuna.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa **5 ja 40 °C:n välillä**. Ei saa varastoida yli **kahtatoista kuukautta**.

VAROTOIMET

Vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Käytä **kumikäsineitä ja suojalaseja** tuotteen sekoituksen ja levityksen aikana. Silmiin roiskuneet aineet on huuhdeltava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä hankaamatta ja hakeuduttava lääkäriin. Ihokosketuksen sattuessa puhdista haalealla vedellä ja saippualla.

TOIMITUSMUOTO



Metallipakkaukset (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es