

SELLADOR BV

DESCRIPTION

SELLADOR BV est un primaire bicomposant à base de résines époxy, de faible viscosité et sans solvant, pour protéger de l'humidité. **100 % EXTRAIT SEC** ; crée une barrière de vapeur sur toute surface sèche ou mouillée. Agit également sous l'eau.

UTILISATIONS TYPIQUES

- Barrière de vapeur dans les sous-sols et les lieux où la présence d'humidité persiste dans le béton.
- Primaire sur supports humides en béton, mortiers et supports poreux dans des applications soumises à une immersion permanente : réservoirs, fontaines, canaux, etc.
- Primaire universel lorsque l'application ultérieure de peintures ou de revêtements époxy ou polyuréthane est prévue.
- Comme passivateur d'armatures avant le ragréage avec des mortiers hydrauliques dans des travaux de réparation de structures en béton armé.
- Dans des cas exceptionnels, il peut également être employé pour l'assemblage de bétons déjà durcis.

APPLICATIONS

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le béton durci doit être solide et propre. Le support en béton peut être humide, mais non détrempé. Il faut éliminer au préalable toute matière étrangère telle que huiles, graisses, restes de mortier, etc.

MÉTHODE D'APPLICATION

Verser le composant « B » sur le « A » en homogénéisant le mélange pendant 2-3 minutes, afin d'obtenir un aspect uniforme. Il peut être dilué à 10 % maximum avec du solvant BV **dans la première couche pour assurer l'accroche. Deuxième couche pure.**

L'application se fait au rouleau de peinture en plastique. Ne pas appliquer de matériau par-dessus si le produit n'est pas bien sec. En cas d'utilisation comme pont d'adhérence entre béton neuf et béton ancien, le béton neuf doit être coulé avant la fin du temps ouvert d'adhérence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement :	Deux composants
Poids spécifique :	1 g/cm ³
Viscosité du mélange :	600-800 mPa·s à 20 °C
Extrait sec en poids :	100 %
Consommation recommandée :	4 kg/10 m ² en une couche, selon la porosité.
Proportion de mélange :	Base / Durcisseur = 100:60 parties en poids
Durée pratique d'utilisation :	1 heure à 20 °C
Temps d'adhérence :	3 heures à 20 °C
Adhérence au béton :	> 25 kg/cm ²
Stabilité au stockage :	1 an dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri.

STOCKAGE

Doit être conservé **entre 5 et 40 °C** dans son emballage d'origine. Ne pas stocker plus de **douze mois**.

PRÉCAUTIONS

Éviter le contact avec les yeux et la peau. **Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection** pendant le mélange et l'application du produit. Les projections dans les yeux doivent être rincées immédiatement à grande eau propre sans frotter, puis consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau tiède et au savon.

CONDITIONNEMENT



Emballages métalliques (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

SATINESTONE - Zone industrielle Carabona - C/ Coure nº 16, 18 et 20 - 12530 Burriana - Castellón - ESPAGNE Tél. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail : info@satine.es