

SELLADOR BV

DESCRIZIONE

SELLADOR BV è un primer bicomponente a base di resine epossidiche, a bassa viscosità e senza solventi, per la protezione dall'umidità. **100 % DI RESIDUO SECCO**; crea una barriera al vapore su qualsiasi superficie asciutta o bagnata. Funziona anche sott'acqua.

USI TIPICI

- Barriera al vapore in seminterrati e in luoghi in cui è presente umidità persistente nel calcestruzzo.
- Primer su supporti umidi in calcestruzzo, malta e supporti porosi in applicazioni con immersione permanente: vasche, fontane, canali, ecc.
- Primer universale quando è prevista la successiva applicazione di pitture o rivestimenti a base epossidica o poliuretanica.
- Come passivante dei ferri di armatura prima del ripristino con malte idrauliche in lavori di riparazione di strutture in calcestruzzo armato.
- In casi eccezionali può essere impiegato anche per l'unione di calcestruzzi già induriti.

APPLICAZIONI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il calcestruzzo indurito deve essere solido e pulito. Il supporto in calcestruzzo può essere umido, ma non saturo d'acqua. Occorre eliminare preventivamente qualsiasi sostanza estranea come oli, grassi, residui di malta, ecc.

METODO DI APPLICAZIONE

Versare il componente «B» sul «A» miscelando in modo omogeneo per 2-3 minuti, fino a ottenere un aspetto uniforme. Può essere diluito al massimo al 10 % con solvente BV **nella prima mano per garantire l'aggrappo. Seconda mano pura.**

L'applicazione si effettua con un rullo per pittura in plastica. Non applicare alcun materiale sopra se il prodotto non è ben asciutto. Se usato come ponte di aderenza tra calcestruzzo nuovo e vecchio, il calcestruzzo nuovo deve essere gettato prima della fine del tempo aperto di aderenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione:	Due componenti
Peso specifico:	1 g/cm ³
Viscosità dell'impasto:	600-800 mPa·s a 20 °C
Residuo secco in peso:	100 %
Consumo consigliato:	4 kg/10 m ² in una mano, in base alla porosità.
Rapporto di miscelazione:	Base / Indurente = 100:60 parti in peso
Vita utile dell'impasto:	1 ora a 20 °C
Tempo aperto di aderenza:	3 ore a 20 °C
Aderenza al calcestruzzo:	> 25 kg/cm ²
Stabilità allo stoccaggio:	1 anno nella confezione originale chiusa, al coperto.

STOCCAGGIO

Deve essere conservato **tra 5 e 40 °C** nella confezione originale. Non stoccare per più di **dodici mesi**.

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante la miscelazione e l'applicazione del prodotto **indossare guanti di gomma e occhiali di protezione**. In caso di schizzi negli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua pulita senza strofinare e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, pulire con acqua tiepida e sapone.

CONFEZIONI



Contenitori metallici (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es