satine
satine.com

TEKNISK DATABLAD

SELLADOR BV

BESKRIVELSE

SELLADOR BV er en tokomponent primer basert på epoksyharpikser, med lav viskositet og fri for løsemidler, for beskyttelse mot fuktighet. **100 % FASTSTOFF**; danner en dampsperre på alle tørre eller våte overflater. Virker også under vann.

TYPISK BRUK

- Dampsperre i kjellere og på steder der det vedvarende er fuktighet i betongen.
- Primer på fuktige underlag av betong, mørtel og porøse underlag i bruksområder med permanent nedsenking: tanker, fontener, kanaler osv.
- Universalprimer der det senere er planlagt påføring av maling eller belegg, både av epoksy og polyuretan.
- Som armeringspassivator før oppbygging med hydrauliske mørtler ved reparasjon av armerte betongkonstruksjoner.
- I unntakstilfeller kan den også brukes til å forbinde betong som allerede er herdet.

PÅFØRING

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Herdet betong må være solid og ren. Betongunderlaget kan være fuktig, men ikke vannmettet. Alle fremmedlegemer, som oljer, fett, mørtelrester osv., må fjernes på forhånd.

PÅFØRINGSMETODE

Hell komponent «B» over «A» og bland homogent i 2-3 minutter for å oppnå et jevnt utseende. Det kan fortynnes med maksimalt 10 % BV-løsemiddel i første strøk **for å sikre feste**. **Andre strøk ufortynnet.**

Påføringen skjer med malerrulle for plastmaling. Ikke påfør noe materiale oppå før det er helt tørt. Ved bruk som lim mellom ny og gammel betong må den nye betongen støpes før heftetiden (åpen tid) er utløpt.

TEKNISKE EGENSKAPER

Leveringsform:	To komponenter
Egenvekt:	1 g/cm^3
Viskositet blanding:	600-800 mPa·s ved 20 °C
Faststoff i vekt:	100 %
Anbefalt forbruk:	4 kg/10 m^2 i ett strøk, avhengig av porøsitet.
Blandingsforhold:	Base / Reaktor = 100:60 vektdeler
Brukstid (pot-life):	1 time ved 20 °C
Heftetid:	3 timer ved 20 °C
Heft til betong:	> 25 kg/cm^2
Lagringsstabilitet:	**1 år** i uåpnet originalemballasje og under tak.

OPPBEVARING

Skal oppbevares **mellom 5 og 40 °C** i originalemballasjen. Må ikke lagres i mer enn **tolv måneder**.

FORHOLDSREGLER

Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk **gummihansker og vernebriller** under blanding og påføring av produktet. Sprut i øynene må skylles umiddelbart med rikelig rent vann uten å gni, og lege må oppsøkes. Ved hudkontakt rengjør med lunkent vann og såpe.

LEVERINGSFORM



Metallbeholdere (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es