satine
satine.com

TECHNISCH BLAD

SELLADOR BV

BESCHRIJVING

SELLADOR BV is een tweecomponenten primer op basis van epoxyharsen, met lage viscositeit en vrij van oplosmiddelen, om tegen vocht te beschermen. **100 % VASTE STOFFEN**; vormt een dampscherm op elk droog of nat oppervlak. Werkt ook onder water.

TYPISCH GEBRUIK

- Dampscherm in kelders en op plaatsen waar vocht in het beton aanhoudt.
- Primer op vochtige ondergronden van beton, mortels en poreuze ondergronden bij toepassingen met permanente onderdompeling: reservoirs, fonteinen, kanalen, enz.
- Universele primer waarop vervolgens verf of coatings, zowel van epoxy als van polyurethaan, zijn voorzien.
- Als wapeningspassivator vóór het opbouwen met hydraulische mortels bij herstelwerkzaamheden aan gewapende betonconstructies.
- In uitzonderlijke gevallen kan het ook worden gebruikt voor het verbinden van reeds uitgehard beton.

TOEPASSING

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Het uitgeharde beton moet stevig en schoon zijn. De betonondergrond mag vochtig zijn, maar niet drassig. Alle vreemde stoffen, zoals oliën, vetten, mortelresten, enz., moeten vooraf worden verwijderd.

AANBRENGMETHODE

Giet component 'B' op 'A' en meng 2-3 minuten tot een homogeen mengsel, voor een uniform aspect. In de eerste laag kan maximaal 10 % worden verdund met BV-oplosmiddel **om de hechting te garanderen**. **Tweede laag puur.**

Het aanbrengen gebeurt met een verfroller voor kunststofverf. Breng geen enkel materiaal erop aan als het niet goed droog is. Bij gebruik als lijm voor nieuw beton op oud beton moet het nieuwe beton worden gestort voordat de open hechttijd is verstreken.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm:	Twee componenten
Soortelijk gewicht:	1 g/cm^3
Viscositeit mengsel:	600-800 mPa·s bij 20 °C
Vaste stoffen in gewicht:	100 %
Aanbevolen verbruik:	4 kg/10 m^2 in één laag, afhankelijk van de porositeit.
Mengverhouding:	Basis / Reactor = 100:60 gewichtsdelen
Potlife:	1 uur bij 20 °C
Hechttijd:	3 uur bij 20 °C
Hechting op beton:	> 25 kg/cm^2
Opslagstabiliteit:	**1 jaar** in gesloten originele verpakking en onder dak.

OPSLAG

Bewaren **tussen 5 en 40 °C** in de originele verpakking. Niet langer dan **twaalf maanden** opslaan.

VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd contact met ogen en huid. Draag **rubberen handschoenen en een veiligheidsbril** tijdens het mengen en het aanbrengen van het product. Spatten in de ogen moeten onmiddellijk worden uitgespoeld met veel schoon water zonder te wrijven en er moet een arts worden geraadpleegd. Bij contact met de huid reinigen met lauw water en zeep.

LEVERINGSVORM



Metalen verpakkingen (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es