

SELLADOR BV

OPIS

SELLADOR BV to dwuskładnikowy grunt na bazie żywic epoksydowych, o niskiej lepkości i bez rozpuszczalników, do ochrony przed wilgocią. **100 % SUCHEJ MASY**; tworzy barierę paroszczelną na każdej suchej lub mokrej powierzchni. Działa także pod wodą.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Bariera paroszczelna w piwnicach i miejscach, w których w betonie stale występuje wilgoć.
- Grunt na wilgotnych podłożach betonowych, zaprawowych i porowatych w zastosowaniach ze stałym zanurzeniem: zbiorniki, fontanny, kanały itp.
- Grunt uniwersalny, gdy przewidziane jest późniejsze nałożenie farb lub powłok na bazie epoksydów albo poliuretanów.
- Jako pasywator zbrojenia przed odtworzeniem profilu zaprawami hydraulicznymi przy pracach naprawczych konstrukcji żelbetowych.
- W wyjątkowych przypadkach można go również stosować do łączenia betonów już stwardniałych.

ZASTOSOWANIE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stwardniały beton musi być lity i czysty. Podłoże betonowe może być wilgotne, ale nie przemoczone. Należy wcześniej usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak oleje, tłuszcze, resztki zaprawy itp.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Wlać składnik „B” do „A” i mieszać jednorodnie przez 2-3 minuty, aż do uzyskania jednolitego wyglądu. Można go rozcieńczyć maksymalnie 10 % rozpuszczalnika BV w **pierwszej warstwie, aby zapewnić przyczepność. Druga warstwa bez rozcieńczania.**

Nakładanie odbywa się plastikowym wálkiem malarskim. Nie nakładać żadnego materiału na wierzch, jeśli produkt nie jest dobrze wyschnięty. W przypadku stosowania jako mostek szczerwiny między betonem nowym a starym nowy beton należy ułożyć przed upływem otwartego czasu przyczepności.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Postać:	Dwa składniki
Ciężar właściwy:	1 g/cm ³
Lepkość mieszanki:	600-800 mPa·s w 20 °C
Sucha masa wagowo:	100 %
Zalecane zużycie:	4 kg/10 m ² w jednej warstwie, w zależności od porowatości.
Proporcja mieszania:	Baza / Utwardzacz = 100:60 części wagowych
Czas użyteczności mieszanki:	1 godzina w 20 °C
Otwarty czas przyczepności:	3 godziny w 20 °C
Przyczepność do betonu:	> 25 kg/cm ²
Trwałość przy przechowywaniu:	1 rok w nieotwartym oryginalnym opakowaniu, pod dachem.

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40 °C w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać dłużej niż **dwanaście miesięcy**.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Podczas mieszania i stosowania produktu **nosić rękawice gumowe i okulary ochronne**. W razie ochłapania oczu natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody, nie pocierając, i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą umyć ciepłą wodą z mydłem.

OPAKOWANIA



Pojemniki metalowe (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es