

SELLADOR BV

DESCRIERE

SELLADOR BV este o amorsă bicomponentă pe bază de rășini epoxidice, cu vâscozitate redusă și fără solvenți, pentru protecția împotriva umidității. **100 % SUBSTANȚĂ USCATĂ**; creează o barieră de vapori pe orice suprafață uscată sau umedă. Acționează și sub apă.

UTILIZĂRI TIPICE

- Barieră de vapori în subsoluri și în locuri în care există umiditate persistentă în beton.
- Amorsă pe suporturi umede din beton, mortar și suporturi poroase în aplicații cu imersie permanentă: bazine, fântâni, canale etc.
- Amorsă universală atunci când este prevăzută aplicarea ulterioară de vopsele sau acoperiri pe bază de epoxid sau poliuretan.
- Ca pasivator al armăturilor înainte de refacerea profilului cu mortare hidraulice în lucrări de reparații ale structurilor din beton armat.
- În cazuri excepționale poate fi utilizat și pentru îmbinarea betoanelor deja întărite.

APLICAȚII

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Betonul întărit trebuie să fie solid și curat. Suportul de beton poate fi umed, dar nu îmbibat cu apă. În prealabil trebuie îndepărtată orice substanță străină, cum ar fi uleiuri, grăsimi, resturi de mortar etc.

METODA DE APLICARE

Se toarnă componenta „B” peste „A”, omogenizând amestecul timp de 2-3 minute, până la obținerea unui aspect uniform. Poate fi diluat cu maximum 10 % solvent BV în primul strat pentru a asigura aderența. Al doilea strat nediluat.

Aplicarea se face cu un rulou de vopsit din plastic. Nu se aplică niciun material deasupra dacă produsul nu este bine uscat. Dacă se utilizează ca punte de aderență între beton nou și beton vechi, betonul nou trebuie turnat înainte de încheierea timpului deschis de aderență.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ambalare:	Două componente
Greutate specifică:	1 g/cm ³
Vâscozitatea amestecului:	600-800 mPa·s la 20 °C
Substanță uscată în greutate:	100 %
Consum recomandat:	4 kg/10 m ² într-un strat, în funcție de porozitate.
Raport de amestecare:	Bază / Întăritor = 100:60 părți în greutate
Timp de utilizare a amestecului:	1 oră la 20 °C
Timp deschis de aderență:	3 ore la 20 °C
Aderența la beton:	> 25 kg/cm ²
Stabilitate la depozitare:	1 an în ambalajul original nedeschis, la adăpost.

DEPOZITARE

Trebuie păstrat între 5 și 40 °C în ambalajul original. A nu se depozita mai mult de douăsprezece luni.

PRECAUȚII

Evitați contactul cu ochii și cu pielea. În timpul amestecării și aplicării produsului purtați mănuși de cauciuc și ochelari de protecție. În caz de stropire în ochi, spălați imediat cu multă apă curată, fără a freca, și consultați un medic. În caz de contact cu pielea, curățați cu apă caldă și săpun.

AMBALARE



Recipiente metalice (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es