satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

SELLADOR BV

AÇIKLAMA

SELLADOR BV, nemden korumak için epoksi reçine bazlı, düşük viskoziteli ve solventsiz, iki bileşenli bir astardır. **%100 KATI MADDE**; kuru veya ıslak her yüzeyde buhar bariyeri oluşturur. Su altında da etkilidir.

TİPİK KULLANIM ALANLARI

- Bodrumlarda ve betonda nemin sürekli bulunduğu yerlerde buhar bariyeri.
- Sürekli daldırmaya maruz uygulamalarda (depolar, çeşmeler, kanallar vb.) nemli beton, harç ve gözenekli alt yüzeyler üzerinde astar.
- Üzerine epoksi veya poliüretan esaslı boya ya da kaplama uygulanması öngörülen yerlerde evrensel astar.
- Betonarme yapıların onarım çalışmalarında, hidrolik harçlarla kalınlık artırımından önce donatı pasivatörü olarak.
- İstisnai durumlarda, sertleşmiş betonların birleştirilmesinde de kullanılabilir.

UYGULAMA

ALT YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Sertleşmiş beton sağlam ve temiz olmalıdır. Beton alt yüzey nemli olabilir ancak su birikintisi olmamalıdır. Yüzeydeki yağ, gres, harç artıkları vb. her türlü yabancı madde önceden uzaklaştırılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

"B" bileşenini "A" bileşeninin üzerine dökün ve homojen bir görünüm elde etmek için 2-3 dakika boyunca karıştırın. İlk katta, **tutunmayı sağlamak için** en fazla %10 oranında BV solventi ile seyreltilebilir. **İkinci kat saf olarak uygulanır.**

Uygulama plastik boya rulosuyla yapılır. İyice kurumadan üzerine hiçbir malzeme uygulamayın. Yeni betonu eski betona yapıştırıcı olarak kullanırken, yeni beton yapışma açık süresi bitmeden dökülmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ambalaj şekli:	İki bileşen
Özgül ağırlık:	1 g/cm^3
Karışım viskozitesi:	20 °C'de 600-800 mPa·s
Ağırlıkça katı madde:	%100
Önerilen sarfiyat:	Tek katta 4 kg/10 m^2, gözenekliliğe bağlı olarak.
Karışım oranı:	Baz / Reaktör = ağırlıkça 100:60 parça
Kullanım ömrü (pot life):	20 °C'de 1 saat
Yapışma süresi:	20 °C'de 3 saat
Betona yapışma:	> 25 kg/cm^2
Saklama stabilitesi:	Orijinal kapalı ambalajlarında ve korunaklı yerde **1 yıl**.

SAKLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında **5 ile 40 °C arasında** saklanmalıdır. **On iki aydan** uzun süre depolanmamalıdır.

ÖNLEMLER

Gözler ve cilt ile temasından kaçının. Ürünün karıştırılması ve uygulanması sırasında **lastik eldiven ve koruyucu gözlük** kullanın. Gözlere sıçrayan damlalar ovalanmadan derhal bol temiz suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Cilt ile temas halinde ılık su ve sabunla temizleyin.

AMBALAJ



Metal ambalajlar (A+B)
2,5 + 1,5 kg.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es