satine
satine.com

技术数据表

SELLADOR BV

说明

SELLADOR BV 是一种低粘度、无溶剂的双组分环氧树脂底涂，用于防潮。100 % 固体，可在任何干燥或潮湿表面形成隔汽层。水下也能起作用。

典型用途
- 在地下室及混凝土持续潮湿的场所形成隔汽层。
- 用于水池、喷泉、渠道等长期浸水应用中潮湿混凝土、砂浆和多孔基层的底涂。
- 作为通用底涂，后续可施工环氧或聚氨酯涂料及覆层。
- 在钢筋混凝土结构修补中，使用水硬性砂浆增厚前作为钢筋钝化剂。
- 特殊情况下也可用于已硬化混凝土的粘结。

应用

基层准备 硬化混凝土必须坚固、清洁。混凝土基层可潮湿，但不得积水。应预先清除油、油脂、砂浆残留等各种异物。

施工方法 将“B”组分倒入“A”组分，均匀搅拌 2-3 分钟，直至外观一致。第一遍最多可加入 10 % 的 BV 溶剂稀释，以确保粘结。第二遍不稀释。

使用乳胶漆滚筒施工。未完全干燥前，不得在其上施工任何材料。如用于新旧混凝土粘结，新混凝土须在粘结开放时间结束前浇筑。

技术特性

包装规格：	双组分
比重：	1 g/cm^3
混合粘度：	20 °C 时为 600-800 mPa·s
重量固体含量：	100 %
建议用量：	每遍 4 kg/10 m2，视孔隙率而定。
混合比例：	基料 / 反应剂 = 100:60 重量份
适用期：	20 °C 时为 1 小时
粘结时间：	20 °C 时为 3 小时
对混凝土的附着力：	> 25 kg/cm^2
储存稳定性：	密闭原包装、遮蔽储存时为 1 年。

储存

应在原包装内于 5 至 40 ºC 储存。储存时间不得超过十二个月。

注意事项

避免接触眼睛和皮肤。产品混合和施工期间使用橡胶手套和防护眼镜。如溅入眼睛，应立即用大量洁净清水冲洗，不要揉搓，并就医。如接触皮肤，用温水和肥皂清洗。

包装规格



金属容器（A+B）2,5 + 1,5 kg。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es