satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

VARNISH SOLVENT ANTIDESLIZANTE

DESCRIÇÃO

VARNISH SOLVENT ANTIDESLIZANTE é um primário de acabamento de poliuretano acrílico, especialmente desenvolvido para o envernizamento de pavimentos e revestimentos no interior e no exterior. É um verniz de natureza acrílica alifática. Utiliza-se principalmente para o acabamento decorativo de pavimentos transitáveis que necessitem de tratamento antiderrapante (antiderrapante, alta resistência e tráfego intenso para pavimentos). Recomendado no acabamento de pavimentos novos ou na reabilitação de pavimentos de betão talochado, autonivelantes, microcimentos, betão estampado, etc.

COMPOSIÇÃO

- Catalizador Varnish Solvent: acabamento acrílico.
- Varnish Solvent: acabamento acrílico semiopaco.
- Primário e acabamento de poliuretano acrílico de dois componentes, à base de resinas de isocianato alifático e poliacrilato que endurecem por reação química à temperatura ambiente.
- Endurecedor à base de isocianatos não amarelecentes, de muito elevado desempenho físico-químico (endurecedor de poliuretano).
- Proporção de mistura: 3/1 em peso.

UTILIZAÇÕES

Tratamento antiderrapante compatível com todos os suportes e tipos de pavimentos interiores e exteriores: tinta para pavimentos, cimento, betão, azulejos, lajetas, pedra, etc. Ideal para pavimentos lisos, escorregadios ou frequentemente húmidos: escadas, bordaduras de piscinas, terraços exteriores, pavimentos de casas de banho ou lavandarias, etc.

Suportes Todos os tipos de suportes estratificados ou compósitos à base de resinas de PE ou de poliuretano, com cura adequada. Também sobre cimento e betão previamente endurecidos; sobre todos os tipos de suportes ferrosos, aço, zinco, alumínio, metais não ferrosos, aço inoxidável, galvanizados, certos plásticos (exceto PE e PP), primários epóxi e superfícies pintadas com esmaltes alquídicos (previamente reparados).

Preparação do suporte: ferro e aço Segundo a norma UNE 48302 (ISO 8501-1), para eliminar ferrugem e carepa, efetuar um jateamento com areia imediatamente antes da pintura até Sa 2 ou uma escovagem até St 2. Em superfícies sujas, desengordurar previamente e lixar com abrasivo n.º 240-260.

Compósitos Desengordurar adequadamente e aplicar uma ou duas demãos de produto conforme o acabamento pretendido.

PROPRIEDADES

Grande redução da absorção de água nos materiais tratados e, consequentemente:
- Resistente a solventes, gasolinas e produtos químicos.
- Verniz antiderrapante pelo seu acabamento superficial especial.
- Destaca-se o seu caráter antiaderente, não permitindo a aderência de adesivos.
- Devido à sua textura, favorece a ocultação dos relevos e imperfeições na superfície do substrato.
- Aumenta a resistência aos agentes atmosféricos (chuvas ácidas de SO2).
- Resiste à radiação UV.
- Não envelhece por ação da oxidação, por não ter ligações duplas insaturadas.
- Limita o desenvolvimento de fungos e bolores (esverdeamento).
- Contribui para combater as eflorescências.
- Sensibilidade mínima aos ciclos de gelo-degelo.
- Conserva o aspeto inicial e a permeabilidade aos gases («respiração»).

ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS

- Armazenar o produto afastado de fontes de calor e elétricas.
- Não fumar na área de armazenamento.
- Para evitar derrames, depois de abertas as embalagens devem ser cuidadosamente fechadas e colocadas na posição vertical.
- Tempo máximo em stock: 12 meses.
- O endurecedor, após a abertura, absorve humidade do ambiente e deve ser utilizado o mais rapidamente possível, pois a sua viscosidade aumenta e torna-se inutilizável.

APRESENTAÇÃO

- Produto: 3 kg VARNISH SOLVENT.
- Endurecedor: 1 kg CATALISADOR.

OBSERVAÇÕES

Para a sua utilização, seguir as normas que constam do rótulo da embalagem e respeitar as precauções de ventilação e manuseamento indicadas na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto, em conformidade com a legislação em vigor.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

satine
satine.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VARNISH SOLVENT	Valor
Densidade	≤ 1,4
Sólidos	80-100 ± 4
Pot life	3 h
Viscosidade do produto	20″ ± 5″ copo Ford 8
Viscosidade da mistura	42″ ± 5″ copo Ford 4
Brilho	15 ± 5
Temperatura de aplicação	-35 ºC
Tempo entre camadas	12 h
Espessura de película seca	100 ± 20 µm
Acabamento	Mate, acetinado, brilhante
Cor	Semiopaco. Possibilidade de coloração

CATALISADOR	Valor
Estado físico a 20 °C	Líquido
Aspeto	Não determinado
Cor	Não determinado
Odor	Não determinado
Temp. de ebulição à pressão atmosférica	139 ºC
Pressão de vapor a 20 °C	711 Pa
Pressão de vapor a 50 °C	3782 Pa (4 kPa)
Taxa de evaporação a 20 °C	Não relevante
Densidade a 20 °C	1029 kg/m^3
Densidade relativa a 20 °C	1,029
Viscosidade dinâmica a 20 °C	3000 cP
Viscosidade cinemática a 20 °C	2914,66 cSt
Viscosidade cinemática a 40 °C	Não relevante
Concentração	Não relevante
pH	Não relevante
Densidade de vapor a 20 °C	Não relevante
Coef. de partição n-octanol/ água a 20 °C	Não relevante
Solubilidade em água a 20 °C	Não relevante
Propriedade de solubilidade	Não relevante
Temperatura de decomposição	Não relevante
Temperatura de inflamação	34 ºC
Temperatura de autoignição	315 ºC
Limite inferior de inflamabilidade	Não determinado
Limite superior de inflamabilidade	Não determinado

MODO DE UTILIZAÇÃO

Misturar o componente A (VARNISH SOLVENT ANTIDESLIZANTE, 3,3 kg) com o componente B (CATALISADOR, 1 kg). Agitar sempre o produto antes de utilizar.

SISTEMAS DE APLICAÇÃO

Normas gerais de aplicação Pistola de ar contínuo ou airless. Diluir a mistura com solvente adequado até uma viscosidade de 28-30″ Ford n.º 4, escolhendo o solvente conforme a finalidade da aplicação:
- Solvente de secagem rápida.
- Solvente de secagem média.
- Solvente de secagem lenta (muito boa extensibilidade).

Para aplicação com airless, a pressão de saída deve ser de 100 a 150 kg/m2.

Trincha ou rolo. Diluir até à viscosidade ótima de aplicação, conforme a temperatura, com solvente de secagem lenta para obter boa extensibilidade e facilidade de aplicação à trincha. A aplicação entre camadas pode fazer-se húmido sobre húmido, ou entre 12 e 24 horas.

Normas de aplicação em microcimentos Aplicar a mistura de VARNISH SOLVENT + CATALISADOR sempre sobre o primário prévio com PRIMER VARNISH. Para a 1.ª demão, recomenda-se misturar VARNISH SOLVENT com DISOLVENTE VARNISH normal no verão e rápido no inverno.

Consumos
- 1.ª demão: 50 g/m2 máx. + catalisador (33 %) + solvente (15 %). O consumo nunca será superior.
- 2.ª e 3.ª demão: 100 g/m2 máx. + catalisador (33 %) + solvente (15 %).
- Se aplicado a rolo, as quantidades são as mesmas, mas com mais 5 % de solvente.

Sistema de secagem Secagem ao ar por reação química. Não secar abaixo de 10 °C nem com humidade relativa superior a 80 %. As propriedades máximas são atingidas 7-10 dias após a aplicação; a secagem acelera-se com calor, sem ultrapassar 50 °C, após evaporação prévia de 30-60 minutos.

DESEMPENHO

Concebido para obter artigos esmaltados com um único produto: é adequado como primeira camada, pela sua boa aderência, e como camada final, pelo seu excelente acabamento. Como acabamento, tem elevada resistência a produtos químicos graças às resinas acrílicas com isocianato selecionadas.
- Resistência química segundo UNE-EN ISO 2812-1 aos produtos de limpeza habituais e aos mais agressivos. Ensaios de impermeabilidade realizados com ácido clorídrico.
- Resistência à água quente segundo UNE-EN ISO 2812-2.
- Excelentes resistências mecânicas, graças à sua grande flexibilidade, segundo ISO 1520 (ensaio de embutidura) e UNE-EN ISO 6272 (ensaio de queda de uma massa).

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

Recomendado, pelo seu elevado desempenho físico-químico, para a pintura de compósitos onde se exija elevado desempenho químico e mecânico.

INDICAÇÕES IMPORTANTES E RECOMENDAÇÕES

• Não aplicar o produto em condições climáticas adversas: tempo frio, chuva, etc.
• A temperatura ambiente de aplicação e cura deve estar compreendida entre 6 e 35 °C.

DILUIÇÃO

O produto pode diluir-se com DISOLVENTE VARNISH numa ampla gama: entre 10 e 20 %, conforme o suporte, a temperatura e o tipo de aplicação (pistola ou rolo).

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es